



Interiérový olej



MECHANICKÁ
ODOLNOSŤ



ZVÝRAZŇUJE
KRESBU
DREVA



VODE
ODOLNÝ

VLASTNOSTI

- Vysoká mechanická odolnosť
- Odolný proti škvrnám od potravín podľa normy DIN 68861
- Certifikovaný na nátery detských hračiek podľa normy EN 71-3
- Jednoduchá aplikácia



POUŽITIE

Tvrdý interiérový olej určený na ochranu a dekoráciu dreva s matným povrchom. Je odolný voči oderu, vodeodolný a zabráňuje žltnutiu povrchu. Oživuje prirodzenú štruktúru dreva a zvýrazňuje jeho prirodzený odtieň. Vyznačuje sa veľmi dobrou odolnosťou proti škvrnám od potravín podľa normy DIN 68861 (káva, červené víno, ovocné šťavy, pivo, kola atď.). Vytvára povrch s otvorenými pórmí a nepraská. Nie je potrebné použiť žiadny základný náter.

Ideálny na silne zaťažované drevené plochy, výrobky na báze dreva (OSB dosky), podlahy, schody, nábytok a hračky. Vhodný tiež na terakotu, kameninovú dlažbu a všetky nasiakavé podklady.

Zaschnutý náter odpovedá európskej norme EN 71-3 na nátery detských hračiek.

ou vždy preveďte skúšobný náter. Počas nanášania a schnutia produktu zabezpečte dostatočné vetranie.

Čistenie náradia: Riedidlo (White Spirit)

Náradie pre aplikáciu: štetec so zmesou prírodných a syntetických vlákien, valček z mikrovlákiem s nízkym vlasom

UPOZORNENIE! U všetkých aplikačných pomôcok (handry, špongie a pod.), ktoré sú znečistené týmto produktom, hrozí riziko samovznietenia. Ideálne skladovane použitých pomôcok je vo vzduchotesných kovových nádobách alebo nádobách s vodou.



PRÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí byť pred aplikáciou vybrúsený do hladka, suchý, čistý, zbavený mastnoty, oleja, vosku a živice (tieto miesta vymyte vhodným prostriedkom napr. nitro riedidlo). Vrstvy starých náterov a lakov z povrchu odstráňte dôkladným obrúsením až na čisté drevo brúsnym papierom alebo brúsnu hubkou (zrntosť č. 60 – 80). Vlhkosť dreva max. 14%.



APLIKÁCIA A ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ POSTRIEDKY

Obsah pred aplikáciou dôkladne premiešajte (nevmiešať vzduchové bubliny). Výrobok je pripravený na okamžité použitie. Neriedi sa! Na neošetrené drevené povrchy aplikujte olej rovnomerne v 2 tenkých vrstvách štetcom alebo valčekom v smere vlákien dreva a nechajte dokonale vsiaknuť. Po cca 15 min. nevsiaknuté množstvo oleja zotrite (osušte) čistou handričkou alebo špongiou. Aplikujte pri teplote min. +16°C. Pri nižších teplotách dochádza k spomaleniu schnutia. Medzi jednotlivými vrstvami náter zľahka prebrúste jemným brúsnym papierom alebo brúsnou hubkou (zrntosť 150 – 180) a očistite od prachu. Aplikácia ďalších vrstiev je závislá od nasiakavosti povrchu. V prípade veľmi nasiakavých povrchov čelných strán dreva s rezom je potrebné aplikovať ďalšiu vrstvu až do nasýtenia povrchu. Olejom upravovaný povrch si vyžaduje aj pravidelnú údržbu, preto malé poškodenia ihneď opravte – predĺži sa tak jeho trvanlivosť. Pred aplikáci-



DOBA SCHNUTIA

Pri teplote +20°C a relatívnej vlhkosti 50-55%

Zasychanie proti prachu: po 6 hodinách

Pretierateľný: po 16 hodinách.

Úplne suchý: po 24 hodinách

Zaťažiteľnosť: po 7-14 dňoch

Nižšia teplota, vyššia vlhkosť vzduchu alebo dreva predlžujú dobu schnutia.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. **P102** Uchovávajte mimo dosahu detí. **Obsah VOC:** IIA/e. maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je 400g/l (2010); tento výrobok obsahuje max. 400 g/l VOC v stave pripravenom na použitie.

Podrobnejšie informácie v Karte Bezpečnostných údajov k výrobku na www.slovakia.bondex.cz.

Zvyšky výrobku: N 08 01 11 Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky.

Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly. Použitý a riadne vyprázdnený obal odovzdajte na zberné miesto obalových odpadov určené látky.



SKLADOVANIE

Skladujte na suchom, dobre vetranom mieste pri teplote od +5°C do +25°C. Po použití obal dôkladne uzatvorte a uložte, alebo prepravujte v zvislej polohe, aby nemohlo dôjsť k úniku produktu. **Nesmie zamrznúť! Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzavretom obale uchováva svoje úžitkové vlastnosti minimálne 5 rokov od dátumu výroby uvedenom na obale.**



TECHNICKÉ ÚDAJE

- **Hustota produktu:** 0,92 g/cm³
- **Obsah neprchavých látok (sušiny):** 54,3 % obj.
- **Výdatnosť:** až do 25 m²/l v jednej vrstve v závislosti od druhu použitého dreva, jeho nasiakavosti a hrubosti povrchu

INFORMÁCIA O PRODUKTE

- Balenie (L):** 0,75; 2,5
- Farebné odtiene:** transparentný
- Konečný vzhľad:** matný
- Doba spotreby:** 5 rokov



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo možno najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni. Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme nijakú zodpovednosť. Preto odporúčame užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať na vlastnú zodpovednosť, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte. Tento technický list stráca platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradzuje právo neskorších zmien a doplnkov.

Sledujte aktualizácie Technického listu na www.slovakia.bondex.cz

Dátum poslednej revízie 5/2019