



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262  
DIČ DPH: SK2020115020  
Číslo účtu: 845 37 293/7500  
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293  
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 15.3.2023

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

### Adhézny mostík

Adhézny mostík je bezrozpúšťadlový špeciálny náter určený na zvýšenie priľnavosti pre nenasiakavé a málo nasiakavé stavebné materiály ako sú keramická dlažba, prírodný kameň, terazzo, umakart, OSB dosky a pod. v interiéri a exteriéri. Vďaka obsahu kremičitého piesku a špeciálnych disperzií vytvára hrubý drsný povrch s vysokou priľnavosťou k podkladu. Vytvára vrstvu s vysokou priľnavosťou pre následné lepenie dlažieb a obkladov.

**Návod na použitie:** Podklad musí byť súdržný, čistý, suchý a nové omietky musia byť vyzreté. Nenanášať na zamrznutý podklad a pri teplote pod +5°C. Všetky nenatierané povrchy dôkladne zakryť! Nežiaduce postriekanie ihneď umyť vodou. Adhézny mostík sa aplikuje v jednej vrstve. Orientačná spotreba je cca 200g na 1m<sup>2</sup> podľa savosti podkladu. Adhézny mostík sa aplikuje štetcom alebo valčekom.

Pred aplikáciou dôkladne premiešajte! Neriedi sa! Výrobok je určený na priame použitie! Pre dodržanie rovnomernej konzistencie je nutné Adhézny mostík počas aplikácie premiešavať. Doba schnutia je min. 6 hodín pri teplote +20°C a relatívnej vlhkosti 65%. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu zasychania.

Vzhľad: pastovitá hmota, bledomodrý odtieň

Hustota: cca 1,3 g cm<sup>-3</sup>

pH: 6,5 – 7,5

Obsah neprchavých látok: min. 3,5% obj.

**Balenie:** 1 kg, 3 kg, 5 kg.

**Skladovanie:** 36 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.