



JMB

JMB EXTREM FIX

Univerzálny, silný, vysoko kvalitný lepiaci tmel na báze hybridných polymérov s veľmi dobrou priľnavosťou a hlavne silnými počiatočnými väzbami. Vhodný pre väčšinu podkladov, vrátane mokrých. Nespôsobuje koróziu na kovoch. JMB Extrem Fix je odolný voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, natierateľný, počas procesu vytvrdzovania sa nezráža a neobsahuje škodlivé zložky.

Oblasť použitia

Vhodné na lepenie a tmelenie v interiéroch aj exteriéroch. Stavebné lepidlo s vysokou adhéznou silou sa používa na lepenie kovových, kamenných a drevených konštrukcií, ako aj na všeobecné stavebné práce, pri ktorých sa vyžaduje obzvlášť silné spojenie. Dobre priľne k väčšine stavebných materiálov, ako sú drevo, tehly, betón, sklo, meď, galvanizuje oceľ, hliník atď. Lepiaca a tesniaca hmota JMB Extrem Fix má dobré vlastnosti, tlmí vibrácie a hluk.

Podmienky aplikácie

Všetky povrchy musia byť suché, bezprašné a očistené od nečistôt, mastnoty, oleja a vody. Aplikčná teplota +5 ° C až +40 ° C. Nepoužívajte na utesnenie akvárií a podvodných škár. Pred použitím vyskúšajte na prírodnom kameni.

Pokyny na aplikáciu

Pred použitím vyskúšajte priľnavosť lepiaceho tmelu k podkladu, aby ste sa ubezpečili, že je produkt vhodný na zamýšľaný účel. Povrchy musia byť zbavené mastnoty, oleja, prachu a voľných častíc. Odrežte koniec kazety so závitom a naskrutkujte aplikčnú trysku na nasmerovanie lepidla. Koniec so závitom vyrežte pod uhlom asi 45 °, aby sa vytvoril vhodný otvor pre aplikáciu. Vložte náplň spolu s aplikátorom do pištole, a aplikčnú trysku naplňte lepiacim tmelom opakovaným stláčaním spúšte pištole. Pre čistý spoj pred použitím detailu použite kryciu pásku. Pred konečným vytvrdnutím lepidla odstráňte pásku. Lepené povrchy, ktoré sa majú spojiť musia byť pokryté lepidlom a potom stlačené k sebe. Nechajte diely pod tlakom 2 hodiny. U kritických spojov by mali byť diely udržiavané pod tlakom až do úplného vytvrdnutia hmoty (pozri technické informácie).

Čistenie

Na odstránenie nevytvrdeného lepiaceho tmelu použite organické rozpúšťadlá, ako napríklad acetón alebo biele liehoviny. Vytvrdený lepiaci tmel by sa mal odstrániť mechanicky.

Technické dáta

Nehnutelnosť	Jednotka	Hodnota
Voľný čas (+23 ° C / 23% r.v.)	minút	5-10
Konečné vytvrdenie	mm/24h	2,5-3
Hustota (DIN 53479)	g/cm ³	1,55±0,05
Vlastnosti vytvrdeného lepidla		
Tvrdosť (Shore A)		60±5
Pevnosť v ťahu (ISO 37)	N/mm ²	3,2
Modul pružnosti pri 100% predĺžení	N/mm ²	2,8
Predĺženie v bode zlomu (ISO 37)	%	150±10
Teplotná odolnosť po vytvrdnutí	°C	-40 až +80

Uvedené parametre boli namerané pri +23 ° C a 23% relatívnej vlhkosti vzduchu.

Farba

Biela



JMB

Podmienky skladovania

Zaručená doba skladovania 12 mesiacov od dátumu výroby, ak sa skladuje v uzavretom originálnom balení na suchom a chladnom mieste pri teplote od +5 ° C do +30 ° C.

Bezpečnostné predpisy

Počas aplikácie zabezpečte dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Veľmi horľavý, uchovávajte mimo zdrojov zapálenia, otvoreného ohňa a nefajčite v blízkosti produktu. Držte mimo dosahu detí. Viac informácií je k dispozícii v karte bezpečnostných údajov produktu (SDS).

Spracovanie odpadu

Balenie úplne vyprázdňte a zlikvidujte podľa požiadaviek.

Poznámka

Pokyny v tejto dokumentácii vychádzajú z testov vykonaných výrobcom a sú predložené v dobrej viere. Kvôli zmenám v materiáloch a podkladoch, ako aj rôznym možnostiam aplikácie, ktoré sú mimo našu kontrolu, neručí výrobca za dosiahnuté výsledky. V každom prípade sa odporúča otestovať vhodnosť produktu v mieste aplikácie.

Pokyny v tejto dokumentácii vychádzajú z testov vykonaných výrobcom a sú predložené v dobrej viere. Kvôli zmenám v materiáloch a podkladoch, ako aj rôznym možnostiam aplikácie, ktoré sú mimo našu kontrolu, neručí výrobca za dosiahnuté výsledky. V každom prípade sa odporúča otestovať vhodnosť produktu v mieste aplikácie.