

TECHNICKÝ LIST

JMB Gold premium PIŠTOĽOVÁ PENA 840ml

1. POPIS VÝROBKU

Jednozložková polyuretánová pena JMB Gold premium v pištoľovej verzii a vysokou výdatnosťou až 65 L určená na profesionálnu montáž, tesnenie a zvukovú izoláciu. Pena tvrdne pod vplyvom vzduchu a vlhkosti.

2. APLIKÁCIA

- montáž dverí a okien
- tepelná izolácia vodných, kanalizačných a ústredných vykurovacích sietí
- tesnenie a montáž parapetov
- tepelná izolácia striech a plochých striech
- vyplnenie medzier v tepelnej izolácií pri izolácií budov

3. TECHNICKÉ PARAMETRE

Farba	Svetlo žltá
Pracovná teplota	od +5°C do +30°C
Teplota dózy	+20°C
Výdatnosť dózy	až 65l (v závislosti od teploty a vlhkosti okolia)
Čas vytvrdnutia vrchnej vrstvy	3-7 min (20°C, relatívna vlhkosť 90%)
Stupeň expanzie peny nanesej v medzere	68± 10%
Čas rezania	25± 10% [min]
Úplné vytvrdnutie	24 h
Tepelný odpor (po vytvrdnutí)	-50 ÷ +90 °C
Rozmerová stabilita po 48 h pri +40°C a relatívnej vlhkosti 95%, %, dĺžka a šírka	± 5% PN-EN 1604:2013
Rozmerová stabilita po 48 h pri +40°C a relatívnej vlhkosti 95%, %, hrúbka	± 9% PN-EN 1604:2013
Tepelná vodivosť	0,036 W/(m·K)
Absorbcia vody po 24h	≤1kg/m ² PN-EN 1609:2013 metóda A
Sila	
• Pevnosť v ťahu kolmo na plochu	≥ 50 kPa PN-EN 1607:2013
• Tlakové napätie pri 10% namáhaní	≥ 15 kPa PN-EN 826:2013
• Šmyková pevnosť	≥ 35 kPa PN-EN 12090:2013
Zápalnosť	B3 podľa normy DIN 4102
Rozpustnosť v organických rozpúšťadlách	Acetón, pred tvrdnutím

Vyššie uvedený zoznam slúži na informáciu

4. NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava podkladu: Pracovnú plochu dôkladne očistite a odmastite. Pred použitím sa uistite, že má plechovka správnu teplotu (optimálna +20°C) Pred začatím prác by sa mala plechovka dobre pretrepať (asi 30 sekúnd) aby sa zložky dôkladne premiešali. Naskurtukujte ventil na aplikačnú pistol. Pracovnú plochu navlhčite vodou. Plechovka musí byť pri nanášaní peni v polohe "hore dnom". Vypňte medzery až do 60% jej hĺbky, maximálne 4 cm na jednu vrstvu. Ak je hĺbka vrstvy väčšia ako 4 cm, naneste niekoľko vrstiev. Každá vrstva by mala byť navlhčená vodou. Po vytvrdnutí odstráňte prebytočnú penu mechanicky (napr. nožom). Po úplnom vytvrdnutí by mala byť pena chránená pred UV žiarením napríklad silikónovými hmotami, sadrou, farbami alebo inými ochrannými materiálmi.

5. SKLADOVANIE A DÁTUM EXSPIRÁCIE

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste vo zvislej polohe v pôvodne uzavretom obale. Uchovávajte a používajte pred dátumom expirácie, ktorý je uvedený na dne nádoby. Skladovacia teplota +5°C do + 35°C (odporúča sa izbová teplota). Uchovávajte mimo dosahu tepla, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia.

Dátum spotreby: 12 mesiacov

Dátum platnosti a číslo šarže sú uvedené na spodnej strane obalu.

Pred použitím sa oboznámte s podmienkami bezpečného používania výrobku na obale a na tejto karte. Podrobné informácie o bezpečnosti použitia a nebezpečenstvách, ktoré výrobok predstavuje sú uvedené v karte bezpečnostných údajov materiálu.

Aktualizované: September 7 2021

Obmedzená záruka:

Výrobca nemá žiadnu kontrolu nad nevhodným používaním výrobku alebo používaním výrobku na účely a za iných podmienok, ako sú uvedené vyššie. Ak máte pochybnosti, urobte si vlastné testy alebo požiadajte o radu výrobcu. Správne, a teda efektívne používanie prípravku je mimo našu kontrolu, a preto záruka pokrýva výlučne kvalitu nášho výrobku.