JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TECHNICKÝ LIST 05.02.04-SKY



HYDROSOL manžeta

Tesniaca manžeta 120 a 350

1. Popis a použitie

HYDROSOL manžeta je trvalo elastické tesnenie (tesniaca manžeta) na vystuženie hydroizolačných hmôt , určené špecificky pre potrubné a iné prestupy (pripojenia). Je vyrobené z NBR kaučuku, obojstranne potiahnuté polyesterovým rúnom s nízkym podielom textílie. Vyznačuje sa vysokou elasticitou, odolnosťou voči alkáliám a teplotám, vynikajúcou tvarovou pamäťou a znášanlivosťou so silikónom. Zabezpečuje tiež vynikajúcu kompatibilitu a dobrú priľnavosť k polymérnym disperziám, flexibilným minerálnym tesniacim hmotám a reaktívnym živiciam.

2. Technické údaje

Balenie		
Rozmery		120x120; 350x350
Teplotná odolnosť		
Hrúbka pásky	120mmx120mm	0,6 mm
	350mmx350mm	1,1 mm

3. Príprava podkladu

4. Návod na inštaláciu

Pred inštaláciou HYDROSOL manžeta je potrebné na potrubné prestupy nainštalovať tesniace pásky (). Tieto pásky by mali byť vtlačené do druhej vrstvy hydroizolačnej hmoty (hydroizolačnú hmotu naneste aj medzi pásky v miestach prekrytia – zabezpečte dĺžku presahu minimálne cm). Pred inštaláciou upravte lineárne pásky vystrihnutím trojuholníkových častí, aby sa neskôr uľahčilo ich prispôsobenie okolo potrubia. Pred lepením okolo potrubného prestupu naneste vrstvu tesniacej hmoty, lineárne pásky ohnite pod 90° uhlom, vtlačte ich do hydroizolačnej hmoty a povrch vyhlaďte. Keď je povrch s nainštalovanými tesniacimi páskami suchý, nainštalujte cez ne rovnakým spôsobom HYDROSOL manžeta, pričom vopred vyrežte kruhový tvar zodpovedajúci priemeru potrubia. Po zaschnutí vrstvy hydroizolačnej hmoty systematicky nanášajte ďalšie vrstvy. HYDROSOL manžeta je plne kompatibilná so silikónom, preto je možné na tesnenie škár použiť štandardné silikóny. Lepidlá a nátery bez

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

obsahu rozpúšťadiel je možné nanášať aj priamo na HYDROSOL manžeta. Pred aplikáciou ďalších produktov vykonajte test kompatibility.

5. Podmienky skladovania, prepravy a trvanlivosť

Výrobok je možné skladovať v originálnom uzavretom obale až do mesiacov na chladnom a suchom mieste.

6. Iné informácie

Technické pokyny v tejto brožúre vychádzajú z našich skúseností a slúžia ako usmernenie na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Všetky záruky na vlastnosti výrobku (vrátane odtieňa) sa vzťahujú iba na kompletný systém JUB. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou.

Bezpečnostné opatrenia: Postupujte podľa pokynov v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na zmenu a doplnenie údajov v budúcnosti.

Názov a dátum vydania: TDS 099/25-čad, 25.09.2026