JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TECHNICKÝ LIST 08.07.03-SKY



JUBIZOL Decor glitter

Sklené zrná s reflexným účinkom

1. Popis, použitie

JUBIZOL Decor glitter je zmes sklenených častíc s reflexným účinkom. Môžu sa nastreľovať do čerstvo nanesených minerálnych, akrylátových a silikónových dekoratívnych omietok, ako aj do JUBIZOL Kulirplast 1.8 premium a JUBIZOL Kulirplast 1,8. Možno ich aplikovať aj do ešte čerstvej, výdatnejšej druhej vrstvy mikroarmovaných fasádnych farieb. Výrobok nie je vhodný na použitie v silikátových produktoch ani na hladké podklady.

Výrobok je určený na úpravu vonkajších povrchov. Pridaním sklenených častíc s reflexným účinkom sa na omietkach a farbách dosiahne prirodzený trblietavý vzhľad, ktorý sa mení v závislosti od uhla a zdroja svetla (slnečné alebo umelé svetlo). Možno ich použiť na tmavých aj svetlých farebných odtieňoch omietok a farieb. Sklenené častice s reflexným účinkom sú odolné voči poveternostným vplyvom a ľahko sa aplikujú.

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE:
Aplikované sklenené častice sú na dotyk ostré, preto sa ich aplikácia neodporúča na miestach, kde môže dôjsť k úzkemu kontaktu osôb s časticami (úzke balkóny, úzke priechody, športové zariadenia a pod.).

2. Farebné odtiene

Sklenené častice s reflexným účinkom.

3. Technické údaje

Balenie	8 kg
Hustota	~1,15 kg/dm³
Rozmery častíc (priemer)	1,25 - 2,5
Minimálna spoteba	100 g/m²
Maximálna spoteba	250 g/m²

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Priemerná spotreba	~175 g/m²

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a povrchu steny nesmie byť nižšia ako +5 °C alebo vyššia ako +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu musí byť < 80 %. Fasádne povrchy musia byť chránené pred slnkom, vetrom a zrážkami fasádnymi sieťami, avšak napriek tejto ochrane sa nanášanie omietky nesmie vykonávať počas dažďa, hmly alebo silného vetra (≥ 30 km/h).

5. Príprava podkladu

Sklenené častice s reflexným účinkom sa nanášajú do čerstvo nanesených a vyhladených alebo zahladených omietok (ešte nesmie byť vytvorený film ani nelepivý povrch). Možno ich nanášať aj do čerstvej druhej vrstvy fasádnych farieb. Aj v tomto prípade platí, že na povrchu ešte nesmie byť vytvorený film ani nelepivá vrstva.

6. Príprava trblietok

Sklenené častice s reflexným účinkom nepotrebujú pred aplikáciou žiadnu špeciálnu prípravu. Potrebné množstvo (cca 1 – 2 kg) sa nasype do striekacej pištole (typu Hopper gun) a môže sa začať so striekaním. Použitie ochranných okuliarov je povinné.

7. Aplikácia trblietok

Na aplikáciu sklenených častíc s reflexným účinkom odporúčame striekaciu pištoľ s lievikovitou nádobou (Hopper gun). Objem nádoby by mal byť približne 5 litrov. Na nanášanie sklenených častíc sú vhodné trysky s priemerom 4 – 6 mm. Pracovný tlak by sa mal pohybovať v rozmedzí 2,0 až 3,0 barov.

Sklenené častice sa nanášajú do ešte čerstvej zahladenej omietky alebo do ešte čerstvej, výdatnejšej druhej vrstvy mikroarmovaných fasádnych farieb. Aplikujú sa krúživými, vertikálnymi alebo horizontálnymi pohybmi zo vzdialenosti približne 30 – 50 cm od podkladu. Je dôležité dodržať zvolený spôsob striekania sklenených častíc na celom objekte, čím sa zabezpečí jednotný vzhľad celej fasády. Práce by sa mali vykonávať čo najrýchlejšie, bez prerušenia od jedného rohu steny po druhý.

Pri nanášaní sklenených častíc na steny vyššie ako jedno poschodie sa musí aplikácia vykonávať súčasne na všetkých podlažiach: v takýchto prípadoch začnite vždy na najvyššom poschodí, zatiaľ čo na nižších poschodiach postupujte so „stupňovitým odstupom“. Pri spracovaní väčších plôch je potrebné zabezpečiť dostatočný počet striekacích pištolí a dostatok pracovníkov. Pracovná plošina lešenia musí byť v dostatočnej vzdialenosti od povrchu fasády, inak môžu rúrky konštrukcie brániť rovnomernému nanášaniu trblietok. Pred spracovaním fasádnych plôch odporúčame vytvoriť skúšobné polia alebo testovacie povrchy, na ktorých sa potvrdí požadovaná intenzita sklenených častíc a ich spotreba.

V prípade vysokých teplôt a nízkej vlhkosti vzduchu, ako aj pri vetre, sa odporúča pridať do dekoratívnych omietok prísadu JUBIZOL finish summer additive. Táto prísada približne zdvojnásobuje čas dostupný na nastreľovanie sklenených častíc do dekoratívnej omietky.

Za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) sa odolnosť čerstvo upravených povrchov voči poškodeniu spôsobenému zrážkami (vymytie trblietok) dosiahne najneskôr do 24 hodín.

8. Údržba a obnova povrchov

Povrchy upravené tmavými kryštálmi nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. Neprichytený prach a iné voľné nečistoty je možné zmiesť, povysávať alebo zmyť vodou. Avšak na podkladoch, z ktorých nie je možné odstrániť nečistoty a škvrny vyššie opísanými metódami, sa vykonáva renovačný náter, ktorý pozostáva z nanesenia dvoch vrstiev fasádnej farby a omietnutia maltou a dekoratívnou omietkou. Nanesenie vhodných základných náterov je povinné.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Prepravné podmienky – bez osobitných obmedzení. Skladujte na suchých miestach, mimo dosahu detí.

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzavretom a nepoškodenom obale: neobmedzená.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú vypracované na základe našich skúseností a slúžia ako návod na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom produktu, nesprávnym použitím alebo neprofesionálnou prácou. Spoločnosť JUB nenesie zodpovednosť ani v prípadoch, keď je podklad pre aplikáciu našich produktov pripravený nedostatočne alebo s použitím materiálov nevhodnej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich produktov na existujúce podklady so starými nátermi alebo na vopred pripravené podklady s materiálmi od iných výrobcov je povinné pred začatím prác zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými zamýšľanými aplikáciami produktov JUB, a to v zhode s technickými pokynmi.
Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov produktu.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na zmenu a dopĺňanie údajov v budúcnosti.

Označenie a dátum vydania: TRC-061/21-pek, 21.07.2026