JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TECHNICKÝ LIST 15.02.01-SKY



JUBOSAN W110

Sanačný postrek

1. Popis, použitie

JUBOSAN W110 je suchá maltová zmes na báze hydraulických spojív. Používa sa ako podkladový prednástrek na vlhké steny, kde sa odstránené poškodené a soľami nasýtené omietky nahrádzajú vhodnejšími sanačnými omietkami. Funguje ako spojovací stierkový mostík (adhézny spoj) medzi povrchom steny a naň nanášanou sanačnou omietkou JUBOSAN W120. Dobre priľne k povrchu a spevňuje ho. Pokiaľ ide o všetky jeho vlastnosti, spĺňa požiadavky smernice WTA (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e.V.).

2. Technické údaje

Balenie		20 kg
Objemová hmotnosť zatvrdnutej zmesi		~2
Riedenie vodou – podľa hmotnosti		~20 %
Priemerná spotreba		~9,5 kg/m²
Doba schnutia	Suchý na dotyk	~6 h
T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %	Na dosiahnutie odolnosti proti vymytiu dažďovou vodou	~24
Paropriepustnosť EN ISO 7783-2	koeficient μ	<15
	hodnota Sd (d = 30 mm)	<0,45
Koeficient kapilárnej absorpcie vody (EN 1062-3)		>7,7
Trieda kapilárnej absorpcie vody (EN 1015-18)		-
Pevnosť v tlaku (EN 1015-11)		>20,9
Trieda pevnosti v tlaku (EN 1015-11)		CS IV

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Prídržnosť k betónu (EN 1015-12)	1,5
Hĺbka prenikania vody (WTA 6.3.7) po 1 hodine	>5
Hĺbka prenikania vody (WTA 6.3.7) po 24 hodinách	20
Reakcia na oheň	A1

3. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a povrchu steny by mala byť medzi +5 ºC a +30 ºC a relatívna vlhkosť vzduchu by nemala presiahnuť 80 %. Fasádne povrchy chráňte pred slnkom, vetrom a dažďom pomocou ochranných lešenárskych sietí; napriek takejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce za dažďa, hmly alebo silného vetra (≥30 km/h).

4. Príprava podkladu

Podklad zahŕňa tehlové, kamenné a zmiešané steny, z ktorých ste úplne odstránili všetky staré a rozpadávajúce sa omietky nasýtené soľami, a to približne 80 až 100 cm nad viditeľnú líniu výkvetov solí alebo približne 80 až 100 cm od línie vlhkých škvŕn. Taktiež vyčistite škáry medzi tehlami alebo kamennými blokmi do hĺbky približne 1 až 2 cm. Ak je to možné, po odstránení omietok a vyčistení škár umyte povrch steny prúdom vody. Jeden deň pred aplikáciou prednástreku povrch podkladu dôkladne navlhčite. Odstráňte zvetrané tehly a iné poškodené prvky steny a vyplňte diery a väčšie nerovnosti pomocou produktu JUBOSAN W120, ktorý v tomto prípade použijete ako murovaciu maltu.

5. Príprava maltovej zmesi na nanášanie

Prednástrek vhodnej konzistencie sa pripravuje v stavebnej miešačke nasypaním 1 vreca (20 kg) suchej omietkovej zmesi do 3,9 litra vody a miešaním, kým hmota nie je úplne homogénna.

Za normálnych podmienok (T = +20 ºC, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) je možné pripravenú omietkovú zmes spracovávať približne 1,5 hod.

6. Nanášanie maltovej zmesi

Produkt JUBOSAN W110 nanášajte murárskou lyžicou alebo naberačkou. Pokryte aspoň 75 % povrchu steny „sieťovitým“ spôsobom a tam, kde je podklad slabý, ho pokryte celoplošne. Predovšetkým v suchých a veterných podmienkach udržiavajte povrch vlhký (vlhčite ho) aspoň jeden deň. Následnú omietku JUBOSAN W120 nanášajte po dvoch dňoch za normálnych podmienok (T = +20 ºC, relatívna vlhkosť = 65 %). V menej priaznivých podmienkach (zle vetrané pivnice a pod.) urýchlite proces schnutia vykurovaním miestností, núteným vetraním alebo odvlhčovačmi.

Za normálnych podmienok (T = +20 ºC, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) sa odolnosť čerstvo spracovaných povrchov proti poškodeniu stekajúcou vodou (vymytiu nanesenej vrstvy) dosiahne najneskôr do 24 hodín.

Náradie očistite vodou ihneď po použití.

Nepoužitú suchú maltovú zmes skladujte v tesne uzatvorenom obale pre prípadné budúce opravy.

7. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Počas prepravy chráňte výrobok pred navlhnutím. Skladujte na suchých a vetraných miestach!

Skladovateľnosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 6 mesiacov.

8. Iné informácie

Technické pokyny sú zostavené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nemôžeme prevziať žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodbornou prácou. Spoločnosť JUB nenesie zodpovednosť ani v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo s použitím materiálov nezodpovedajúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady zo starých náterov alebo na

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

vopred pripravené podklady z materiálov od iných výrobcov je pred začatím prác povinné urobiť príslušné skúšobné plochy so všetkými zamýšľanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi. Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. JUB si vyhradzuje právo v budúcnosti údaje meniť a dopĺňať.

Označenie a dátum vydania: TDS 115/26-čad, 21.07.2026