JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TECHNICKÝ LIST 03.01.18-SKY



JUPOL Trend

Umývateľná farba s vysokou krycou schopnosťou pripravená na použitie

1. Popis, použitie

JUPOL Trend je interiérová maliarska farba s veľmi vysokou krycou schopnosťou vyrobená na báze vodnej disperzie moderných polymérnych spojív. Je vhodná na nové aj renovačné nátery stien a stropov. Zaschnutý farebný film je dobre paropriepustný, odolný voči mokrému oteru (trieda 2) a má hlboko matný vzhľad. Farba sa ľahko nanáša, pretože jej mierne „krémová“ konzistencia znižuje stekanie, kvapkanie a rozstrekovanie na najnižšiu možnú mieru. Vhodné podklady sú jemné omietky všetkých typov, povrchy vyrovnané stierkami, reliéfne papierové tapety, reliéfne tapety zo sklených vlákien, sadrokartónové a vláknocementové dosky, drevotriesky, neomietnutý betón a podobné podklady. Výrobok sa vyznačuje mimoriadne nízkym obsahom prchavých organických zlúčenín (VOC) a neobsahuje ťažké kovy ani iné toxické látky.

2. Farebné odtiene

- farebný odtieň 400 - Coconut
- farebný odtieň 405 - Lemon
- farebný odtieň 410 - Curry
- farebný odtieň 411 - Papaya
- farebný odtieň 425 - Merlot
- farebný odtieň 426 - Pink gin
- farebný odtieň 430 - Lavanda
- farebný odtieň 442 - Royal blue
- farebný odtieň 452 - Olive
- farebný odtieň 454 - Avocado
- farebný odtieň 456 - Mint
- farebný odtieň 460 - Espresso
- farebný odtieň 462 - Latte
- farebný odtieň 463 - Ivory
- farebný odtieň 465 - Mocca
- farebný odtieň 470 - Smoke

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

- farebný odtieň 471 - Graphite
- farebný odtieň 473 - Antracite
- farebný odtieň 472 - Carbon

Dve alebo viac farieb rôznych odtieňov je možné medzi sebou miešať v ľubovoľných pomeroch!

3. Technické údaje

Balenie			2.5 l
Hustota			~1,547 kg/dm³
Obsah prchavých organických zlúčenín VOC			1 g/l
Požiadavka EU VOC – kategória			A/a<30
Riedenie vodou - podľa hmotnosti Riedenie vodou - podľa objemu			5% ~8%
Doba schnutia T = +20°C. rel.vl.vzduchu = 65%(hod.)		Suchý na dotyk	3h
		Vhodný na ďalšiu úpravu	4-6h
Spotreba			115-135 ml/m²
Odporúčaný počet vrstiev			2
Vlastnosti zaschnutého farebného filmu	Zaradenie podľa STN EN 13300	Odolnosť proti oteru za mokra	odolný, trieda 2
		Krycia schopnosť pri výdatnosti	trieda 1 8m²/l
		Vzhľad	hlboko matná
	Paropriepustnosť STN EN ISO 7783-2	μ, koeficient	<175
		ekvivalentná difúzna hrúbka Sd (d = 100 μm)	<0,018m trieda 1 (vysoká paropriepustnosť)

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a stenového podkladu nesmie byť nižšia ako +5ºC a nesmie byť vyššia ako +35ºC, relatívna vlhkosť vzduchu nesmie byť vyššia ako 80%.

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť tvrdý, suchý a čistý – bez slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov bedniacich olejov, mastnoty a iných nečistôt.

Nové omietky a vyrovnávacie hmoty necháme schnúť, resp. zrieť za normálnych podmienok (T = +20ºC, rel. vl. vzduchu = 65%) minimálne 1 deň na každý mm hrúbky, pre betónové podklady je doba schnutia minimálne jeden mesiac. Z už premaľovaných povrchov odstránime všetky vo vode ľahko a rýchlo rozpustné vrstvy farieb a nátery s olejovými farbami, lakmi alebo emailami. Pred maľovaním musíme dezinfikovať povrchy napadnuté stenovými plesňami.

Pred prvým maľovaním je povinný základný náter. Odporúčame vodou zriedenú AKRIL Emulzia (v pomere 1:1), pre náročnejšie a nasiakavejšie podklady vodou zriedený JUKOL Primer (v pomere 1:1).

Môžeme začať s maľovaním po 6 hodinách (AKRIL Emulzia) alebo po 12 hodinách (JUKOL Primer) od nanesenia základného náteru pri normálnych podmienkach (T = 20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %).

Základný náter zvyčajne nie je potrebný pri renovačných náteroch ani pred aplikáciou farby na povrchy vyrovnané disperznými vyrovnávacími hmotami.

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Technické informácie o týchto základných náteroch nájdete v technickom liste výrobku.

6. Príprava farby

Pred aplikáciou zvyčajne nie je potrebná žiadna špeciálna príprava farby – postačuje ju dôkladne premiešať, ak sa na jej povrchu počas prepravy alebo dlhšieho skladovania vytvorila vodnatá vrstva.
Pred použitím farbu zrieďte vodou (pozri tabuľku vyššie), ak sa nanáša štetcom (napr. na plochy, na ktoré z akéhokoľvek dôvodu nie je možné použiť valček), alebo ak sa namiesto krátkovlasého valčeka používa valček s dlhým vlasom, ako aj v prípade maľovania silne savých povrchov.
UPOZORNENIE! Riedením farby a pridaním biocídnych prípravkov sa krycia schopnosť farby výrazne znižuje. Akékoľvek „úpravy“ farby v priebehu natierania (pridanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú prípustné.

V priestoroch, kde je v dôsledku vysokej relatívnej vlhkosti vzduchu vysoká pravdepodobnosť vzniku stenových plesní a rias. Ich odolnosť je možné ešte zvýšiť pridaním prípravku JUBOCIDE Plus v množstve 5 - 7,5 % (50 - 75 ml/l) do farby.

7. Nanášanie farby

Farbu nanášame valčekom (alebo vhodným maliarskym valčekom s krátkym vlasom z kožušiny alebo textilu – dĺžka vlasu alebo nití približne 10 mm; možno použiť textílie z prírodnej alebo umelej kožušiny alebo textílie z rôznych syntetických vlákien –). Farbu "naberáme" valčekom priamo z nádoby, v ktorej sme ju kúpili, stieraciu mriežku pri tom nepoužívame.

Pri renovačnom nátere nie veľmi znečistených povrchov nanášame farbu v jednej, vo všetkých ostatných prípadoch v dvoch vrstvách s odstupom 4 - 6 hodín (T = +20ºC , relatívna vlhkosť vzduchu = 65%). Dvojnásobný náter je povinný aj v prípade, že farbu zriedime. Pri naberaní farby maliarskym valčekom s dlhým vlasom použijeme aj vhodnú stieraciu mriežku.

Náradie ihneď po použití dôkladne umyjeme vodou.

8. Udržiavanie a obnovovanie premaľovaných povrchov

Premaľované povrchy si nevyžadujú žiadnu zvláštnu údržbu. Prach a iné neprídržné nečistoty môžeme jednoducho pozametať alebo povysávať. Odolný prach a škvrny odstráňte jemným pretretím vlhkou handričkou alebo špongiou namočenou v roztoku bežných univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť, potom povrch opláchnite čistou vodou.

Povrchy, z ktorých nečistoty nie je možné uvedeným spôsobom odstrániť, premaľujeme obnovovacím náterom, ktorý obsahuje nový dvojnásobný náter farby, ako je uvedené v kapitole »Nanášanie farby«. Pri prelakovaní menej znečistených povrchov zvyčajne postačí iba jedna vrstva. Základný náter pri obnovovacom maľovaní zvyčajne nie je potrebný.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote +5ºC až +25ºC, chrániť pred priamym slnkom, mimo dosahu detí, NESMIE ZMRZNÚŤ!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: minimálne 36 mesiacov.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.
Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Farebný odtieň sa od odtieňa uvedeného vo vzorkovníku alebo od potvrdenej vzorky môže odlišovať, celková farebná odchýlka ΔE2000 - sa určuje v súlade s ISO 7724/1-3 a podľa matematického modelu CIE DE2000 – je maximálne 1,5 pre odtiene zo vzorkovníka JUB FARBY A OMIETKY, resp. 2,5 pre odtiene zo vzorkovníkov NCS a RAL. Pre kontrolu je smerodajná správne zaschnutá vrstva farby na testovacom podklade a štandardný predmetný odtieň, ktorý je uložený v TRC JUB d.o.o. Farba podľa iných vzorkovníkov je vyrobená v dobrej viere z báz a tónovacích pást JUB v najbližšom možnom odtieni, preto môže byť v týchto prípadoch celková farebná odchýlka od želaného odtieňa aj väčšia ako je udaná garantovaná hodnota. Rozdiel vo farebnom odtieni, ktorý je dôsledkom nesprávnych pracovných podmienok, nedodržania prípravy farby v súlade s návodom v tomto technickom liste, nedodržania egalizačných pravidiel, nanášania na nesprávne pripravený, veľmi alebo málo nasiakavý, veľmi alebo málo drsný, na vlhký alebo nedostatočne suchý podklad, nemôže byť predmetom reklamácie

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 164/26-čad, 21.07.2026