JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

TECHNICKÝ LIST 10.01.09-SKY



TRENDCOLOR

Siloxanová mikroarmovaná fasádna farba pre intenzívne odtiene

1. Popis, použitie

TRENDCOLOR je siloxanizovaná mikroarmovaná fasádna farba pre intenzívne farebné odtiene s vynikajúcou stabilitou voči poveternostným vplyvom. Je vyrobená na báze vodnej disperzie polymérnych spojív. Je vhodná na dekoratívnu ochranu všetkých typov pevných, reliéfnych alebo drsných a vyhladených (jemne drsných) povrchov (aspoň mesiac staré vápenno-cementové a cementové omietky, aspoň mesiac staré neomietnuté betónové fasádne povrchy, vláknocementové a podobné fasádne dosky a pod.). Film farby vystužený tenkými syntetickými vláknami nepraská na miestach s nadmernou hrúbkou nanesenej vrstvy v ryhách, žliabkoch a otvoroch a taktiež dobre vypĺňa vlasové trhliny, t. j. trhliny široké až do 0,3 mm.

Nanášanie je možné aj na dobre prídržné staré akrylátové, silikátové a silikónové nátery farieb a dekoratívne omietky všetkých typov.

2. Farebné odtiene

- odtiene podľa vzorkovníka JUB Home of Colours A-B s obmedzeniami – (na tónovacích staniciach JUMIX na predajných miestach!)
- odtiene podľa vzorkovníka JUB Favourite Feelings A-B – (na tónovacích staniciach JUMIX na predajných miestach!)
- 44 farebných odtieňov zo vzorkovníka JUB FAVOURITE FEELINGS (010B, 010C, 020B, 020C, 030A, 030B, 040B, 050A, 060A, 060B, 070A, 070B, 080A, 080B, 090A, 090B, 090C, 100A, 100B, 100C, 110A, 110B, 120A, 120B, 130A, 140A, 150A, 160A, 170A, 190A, 190B, 200A, 220A, 230A, 290A, 310A, 320A, 330A, 340A, 380A, 385A, 385B, 400A, 400B) vo verzii COOL (dodávané na základe predchádzajúcej objednávky – tónovanie je možné len v JUB d.o.o., Dol pri Ljubljani); tónovacie prostriedky pre ne obsahujú špeciálne IR reflexné pigmenty, vďaka ktorým sa fasádne povrchy vystavené slnku prehrievajú výrazne menej ako farby rovnakých farebných tónov, kde boli na tónovanie použité štandardné tónovacie prostriedky.
- tónovanie je možné aj podľa vzorkovníka NCS (na tónovacích staniciach JUMIX na predajných miestach)*
- tónovanie je možné aj podľa vzorkovníka RAL CLASSIC (na tónovacích staniciach JUMIX na predajných miestach)*
- dodávka v farebných odtieňoch pripravených na špeciálne prianie zákazníka je za určitých podmienok možná
- farby rôznych farebných odtieňov je možné miešať v ľubovoľných pomeroch!

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

* V dôsledku určitých obmedzení môže byť počet farebných odtieňov nižší ako celkový počet odtieňov vo vzorkovníkoch.

3. Technické údaje

Balenie			0.75 l, 2 l, 5 l, 15 l
Hustota			~1,34 kg/dm³
Obsah prchavých organických zlúčenín (VOC)			35 g/l
Požiadavka EÚ na obsah VOC – kategória			A/c<40
Riedenie vodou – podľa hmotnosti Množstvo vody na riedenie			10% 13,5%
Doba schnutia T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %		Suchý na dotyk	3h
		Vhodný na ďalšiu úpravu	6h
Spotreba			200-400 ml/m²
Odporúčaný počet vrstiev			2-3
Vlastnosti suchého náterového filmu	Paropriepustnosť EN ISO 7783-2	μ, koeficient	<2200
		hodnota Sd (d = 100 um)	<0,22m trieda 2 (stredná paropriepustnosť)
	Nasiakavosť vodou w24 (EN 1062-3) Trieda nasiakavosti vodou		<0,047kg/m2h0,5 W3 - trieda 3 (Nízka)
	Prídržnosť ku konvenčnej vápennocementovej omietke (EN 1542)		>0,6MPa
	Vzhľad		matná

4. Podmienky aplikácie

Teplota vzduchu a podkladu by mala byť od +5 °C do +30 °C a relatívna vlhkosť vzduchu by nemala byť vyššia ako 80 %.

Fasádne povrchy chráňte pred slnkom, vetrom a dažďom oponovými závesmi; napriek takejto ochrane však nevykonávajte žiadne práce za dažďa, hmly alebo silného vetra (≥ 30 km/h).

5. Príprava podkladu

Podklad musí byť pevný, suchý a čistý – bez akýchkoľvek slabo prídržných častíc, prachu, zvyškov oddebňovacích olejov, mastnoty alebo iných nečistôt.
Doba schnutia nových omietok a vyrovnávacích hmôt za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) je aspoň 1 deň na každý mm hrúbky, zatiaľ čo pri betónových povrchoch je doba schnutia aspoň jeden mesiac. Z už natretých povrchov odstráňte všetky vrstvy farieb a nátery olejovými farbami, lakmi a emailmi, ktoré sa ľahko a rýchlo rozpúšťajú vo vode. Podklady napadnuté stenovými plesňami sa musia pred natieraním vydezinfikovať.
V prípade prípadných opráv fasádnych povrchov, ktoré boli akýmkoľvek spôsobom poškodené, dodržujte iba postupy, ktoré vzhľadom na drsnosť zabezpečia čo najvyššiu úroveň egalizácie opravovaného povrchu.

Aplikácia základného náteru je povinná, a to pred prvým natieraním, ako aj pred obnovovacím náterom. Odporúčame vodou riedený SILICONE Primer (v pomere 1 : 1), vodou riedený AKRIL Emulzia (v pomere 1 : 1) alebo farbu TRENDCOLOR zriedenú vodou (v pomere 1 : 1), ktoré sa nanášajú štetcom alebo hladidlom, prípadne maliarskym valčekom s dlhým vlasom alebo textilným valčekom (SILICONE Primer a AKRIL Emulzia sa môžu nanášať aj striekaním).

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Ak sú na povrchu vlasové trhliny, natrite ho jeden alebo dvakrát prípravkom REVITAL Primer. Pred použitím ho dobre premiešajte a v prípade potreby zrieďte vodou do 5 %. Nanášame ho maliarskym valčekom s dlhým vlasom alebo textilným valčekom (dĺžka vlasu alebo nití je 18 až 20 mm; prírodná a umelá kožušina alebo textilné poťahy z rôznych syntetických nití – polyamid, dralon, vestan, nylon, perlon alebo polyester) alebo maliarskym štetcom vhodným na nanášanie disperzných náterov. Pri nanášaní valčekom použite vhodnú odkvapkávaciu mriežku.

S natieraním môžeme za normálnych podmienok (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) začať 6 hodín po nanesení základného náteru, resp. 12 hodín po nanesení REVITAL Primer.

Technické informácie o týchto základných náteroch nájdete v príslušnom technickom liste.

Tmavé, veľmi znečistené a z hľadiska farebného odtieňa výrazne nejednotné povrchy, ktoré sa budú natierať intenzívnymi, najmä žltými, oranžovými a červenými tónmi, sa musia pretrieť podkladovým náterom. Podkladový náter sa vykonáva na suchý základný náter a pozostáva z jednej alebo dvoch vrstiev farby Acrylcolor alebo Revitalcolor v odtieni 1001 (biela). Zoznam farebných odtieňov zo vzorkovníka JUB FAVOURITE FEELINGS, ktoré si vyžadujú tento postup, je nasledovný: 700 A, 700 B, 720 A, 720 B, 730 A, 730 B, 750 A, 750 B, 770 A, 770 B, 780 A, 780 B, 790 A, 790 B, 800 A, 800 B.

6. Prípraca farby

Farbu pred použitím iba dobre premiešajte a v prípade potreby ju zrieďte vodou na konzistenciu zodpovedajúcu technike a podmienkam nanášania (pozri tabuľku vyššie).

Farbu rovnakého odtieňa egalizujte v dostatočne veľkej nádobe pre ucelenú stenovú plochu (alebo ideálne pre všetky plochy na objekte, ktoré natierate rovnakým odtieňom). Pri veľkých plochách, kde technicky nie je možné zabezpečiť dostatočné množstvo farby ani na jednu vrstvu, farbu v egalizačnej nádobe zmiešajte z aspoň troch vedier. Po spotrebovaní jednej tretiny pripravenej farby sa do egalizačnej nádoby pridá nová farba a dobre sa premieša so zvyškom pôvodnej farby. Egalizácia bielej farby rovnakej výrobnej šarže alebo rovnakého dátumu výroby, ktorú sme nerieďili, nie je potrebná.

Akékoľvek „opravy“ farby počas procesu natierania (pridávanie tónovacích prostriedkov, riedenie a pod.) nie sú dovolené. Množstvo farby potrebné na natretie jednotlivých plôch vypočítajte alebo odhadnite na základe ich výmery a údajov o priemernej spotrebe; v špecifických prípadoch stanovte spotrebu meraním na dostatočne veľkej skúšobnej ploche.

7. Nanášanie farby

Farbu nanášame v dvoch (vo výnimočných prípadoch v troch) vrstvách. Na nanášanie farby odporúčame alebo textilný maliarsky valček (dĺžka vlasu alebo nití je 18 - 20 mm; použiť možno nasledovné: prírodnú a umelú kožušinu alebo textilné poťahy z rôznych syntetických nití –) alebo maliarsky štetec vhodný na nanášanie disperzných nástenných farieb.

Ucelená stenová plocha sa natiera bez prerušenia od jedného konca po druhý. Povrchy nedostupné pre štandardný maliarsky valček s dlhým vlasom alebo pre striekaciu pištoľ (kúty, žľaby, úzke plochy ostení a podobne) upravte vždy najskôr pomocou vhodných štetcov alebo menších maliarskych valčekov prispôbených daným podmienkam.

Odolnosť čerstvo natretých povrchov voči poškodeniu zrážkovou vodou (umytie náteru) sa pri normálnych podmienkach (T = +20 °C, relatívna vlhkosť vzduchu = 65 %) dosiahne najneskôr do 24 hodín.

Náradie ihneď po použití dôkladne očistite vodou.

8. Údržba a obnova upravených povrchov

Natreté fasádne povrchy nevyžadujú žiadnu špeciálnu údržbu. Nesúdržný prach a iné slabo prídržné nečistoty je možné zamiesť, vysať alebo umyť vodou. Pridržaný prach a odolnejšie škvrny sa odstránia jemným trením mokrou handrou alebo špongiou namočenou v roztoku bežných univerzálnych čistiacich prostriedkov pre domácnosť a následne sa povrch opláchne čistou vodou.

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani
T: 080 15 56, 01 588 4280, E: info@jub.eu
jub.eu

Povrchy, z ktorých nečistoty alebo škvrny nie je možné uvedeným spôsobom odstrániť, sa obnovia pretretím. Obnovovací náter zahŕňa novú dvojvrstvovú aplikáciu farby, ako je opísané v kapitole „Nanášanie farby“. Vždy je potrebné použiť vhodný základný náter; priame nanesenie farby na povrch bez základného náteru je možné len v prípade, ak od posledného natierania neuplynuli viac ako dva roky.

9. Skladovanie, prepravné podmienky a trvanlivosť

Skladovanie a preprava pri teplote od +5 °C do +25 °C, chrániť pred priamym slnečným žiarením, uchovávať mimo dosahu detí, CHRÁNIŤ PRED MRAZOM!!

Trvanlivosť pri skladovaní v originálne uzatvorenom a nepoškodenom obale: najmenej 18 mesiacov.

10. Iné informácie

Technické pokyny sú uvedené na základe našich skúseností a slúžia ako smernica na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Nenesieme zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym výberom výrobku, nesprávnym použitím alebo neodborným vykonaním prác. Spoločnosť JUB taktiež nenesie zodpovednosť v prípadoch, keď je podklad na aplikáciu našich výrobkov pripravený nedostatočne alebo materiálmi nevyhovujúcej kvality od iných výrobcov. V prípade aplikácie našich výrobkov na existujúce podklady starých náterov alebo na vopred pripravené podklady materiálmi od iných výrobcov je pred začatím prác povinné zhotoviť príslušné skúšobné plochy so všetkými plánovanými aplikáciami výrobkov JUB v súlade s technickými pokynmi.
Bezpečnostné opatrenia: Dodržiavajte pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov výrobku.

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania. Vyhradzujeme si právo na budúce zmeny a doplnenia údajov.

Označenie a dátum vydania: TDS 098/26-pek, 21.07.2026