MAPETHENE PRIMER W

Jednosložkový primer bez obsahu rozpouštědel na membrány řady Mapethene, pro aplikaci při nízkých teplotách





OBLASTI POUŽITÍ

Mapethene Primer W se používá jako primer pro samolepicí bitumenové membrány řady **Mapethene** při aplikaci při nízkých teplotách a chladném počasí.

VÝHODY

- Připravený k okamžitému použití.
- Lze aplikovat při teplotách do -5°C.
- Aplikace štětcem, válečkem nebo nástřikem.
- Rychlé vysychání.
- Bez obsahu rozpouštědel.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Mapethene Primer W je primer ve vodní disperzi bez obsahu rozpouštědel k okamžitému použití se samolepicími bitumenovými membránami řady **Mapethene.**

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte **Mapethene Primer W** v následujících případech:

- při dešti;
- na podklady vystavené kondenzaci nebo se stojatou vodou na povrchu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Mapethene Primer W lze aplikovat na beton, plné cihly a vibrolisované betonové bloky.

Podklad musí být rovný, pevný a čistý. Vysokotlakým vodním paprskem odstraňte z povrchu zaschlé cementové mléko, nesoudržné částice a stopy prachu, mastnot a odbedňovacích přípravků a počkejte, až voda vyschne.

Všechny zbytky předchozích hydroizolačních vrstev důsledně odstraňte. Pokud jsou na železobetonu určenému k hydroizolaci štěrková hnízda nebo jiné nerovnosti, odstraňte je ručně, elektrickým nářadím nebo otryskáním. Důkladně očistěte veškerou obnaženou výztuž, ošetřete ji vrstvou antikorozní cementové malty **Mapefer 1K** a poškozená místa opravte rychle tvrdnoucí tixotropní maltou s omezeným smršťováním a se statickou funkcí **Planitop Rasa & Ripara R4 Zero** nebo vhodným výrobkem řady **Mapegrout**.

V případě aplikace na cihly a bloky zcela odstraňte všechny zbytky malty prostupující mezi bloky, vyrovnejte všechny defekty a vyplňte dutiny ve spárách jemnozrnnou tixotropní maltou **Mapegrout 430** nebo vysokopevnostní omítací a zdicí maltou na bázi přírodního hydraulického vápna **Mapewall Intonaca & Rinforza**.

Ve styku základové desky a stěny nebo ve styku dvou svislých stěn použijte stejné výše uvedené výrobky, jako pro opravu povrchu a zaoblete všechny ostré hrany a rohy fabionem.

Aplikace
Po výše uvedené přípravě podkladu naneste štětcem, válečkem nebo nástřikem technologií airless vrstvu výrobku **Mapethene Primer W**.

Čištění
Ruce umyjte vlažnou vodou a nářadí vodou nebo ředidlem.

BALENÍ

Vědra 10 kg.

SPOTŘEBA

Cca 0,1-0,15 kg/m².

Tato spotřeba je pouze orientační a může se zvýšit v závislosti na hrubosti podkladu.

SKLADOVÁNÍ

Mapethene Primer W lze skladovat 12 měsíců v původním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU	
Konzistence:	tekutina
Barva:	bílá
Hustota (kg/m³):	1,00
Obsah sušiny (%):	cca 49
Viskozita (mPa·s):	12 000 (nástavec 2 - 1 ot./min.)

ÚDAJE PRO POUŽITÍ	
Přípustná pracovní teplota:	-5°C až +30°C
Doba vysychání při +23°C a 50% rel. vlhkosti (min.):	cca 45

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku..

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Všechny příslušné reference k výrobku jsou k dispozici na vyžádání a na www.mapei.com.

Mapei, spol. s r.o.

VGP Park – budova E - Na Statkách – Olomouc, 783 01

+420-800-100-484 www.mapei.cz info@mapei.cz

573-3-2026-cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona.