ULTRATOP BASE COAT

Jednosložkový akrylový primer ve vodní disperzi určený jako základní nátěr před aplikací ochranných povrchových úprav na Ultratop, Ultratop Living a Ultratop Loft





OBLASTI POUŽITÍ

Ultratop Base Coat je speciálně vyvinutý jako základní nátěr před aplikací transparentních ochranných nátěrů pro povrchové úpravy **Ultratop**, **Ultratop Living** a **Ultratop Loft**.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Ultratop Base Coat je jednosložkový transparentní akrylový primer ve vodní disperzi vyrobený podle receptury vyvinuté ve výzkumných a vývojových laboratořích MAPEI, který se používá jako základní nátěr ke sjednocení savosti a utěsnění póréznosti před aplikací transparentních ochranných nátěrů řady **Mapefloor Finish** pro povrchové úpravy **Ultratop**, **Ultratop Living** a **Ultratop Loft**.

UPOZORNĚNÍ

- Výrobek se dodává připravený k okamžitému použití, před použitím neřeďte.
- Vyvarujte se ponechání nadměrného množství výrobku na povrchu.
- Před aplikací následujícího ochranného nátěru vyčkejte, až bude výrobek zcela vytvrzený (cca 3 hodiny při +23°C.
- Neprovádějte aplikaci **Ultratop Base Coat** na sprašné, vlhké nebo znečištěné povrchy, což by mohlo ovlivnit přídržnost výrobku k podkladu.
- Chraňte **Ultratop Base Coat** před mrazem. Nepoužívejte výrobek při teplotě nižší než +12 °C a vždy se přesvědčte, že teplota podkladu je nejméně o 3 °C vyšší, než je teplota rosného bodu.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Před aplikací tohoto výrobku musí být povrch **Ultratop**, **Ultratop Living** nebo **Ultratop Loft** zcela vytvrzený a dokonale vyschlý. Odstraňte všechny zbytky nečistot, nesoudržných částic v podkladu a všechen prach odstraňte průmyslovým vysavačem.
Před aplikací výrobku **Ultratop Base Coat** vyčkejte po aplikaci cementové povrchové úpravy 12 až 24 hodin (čekací doba závisí na druhu výrobku, aplikované tloušťce, teplotě a vlhkosti prostředí, atd.).

Příprava výrobku

Ultratop Base Coat se dodává připravený k okamžitému použití. Výrobek v původním kanystru krátce promíchejte a požadované množství následně přelijte do čisté nádoby.
Výrobek neřeďte.

Aplikace výrobku

Ultratop Base Coat může být na podklad výhodně aplikovaný nástřikem a následně rozetřen mohérovovým válečkem se střední délkou vlasu, čímž vytvoříte jednotný a souvislý film; válečkem přejíždějte povrch kolmo přes sebe, aby na povrchu nezůstalo nadbytečné množství výrobku. Film vytvrzuje při +23°C cca 3 hodiny. Po úplném vytvrzení výrobku je možné pokračovat s aplikací konečného ochranného nátěru řady **Mapefloor Finish**.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí použité na přípravu primeru **Ultratop Base Coat** se musí ihned po použití umýt velkým množstvím tekoucí vody. Po vytvrzení lze výrobek odstranit pouze mechanicky.

SPOTŘEBA

50-80 g/m² v závislosti na poréznosti a savosti podkladu.

BALENÍ

Kanystr 10 kg.

SKLADOVÁNÍ

Výrobek lze skladovat 12 měsíců v chráněném a suchém prostředí při teplotě mezi +12°C a +30°C. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com.
VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU	
Barva:	mléčná bílá
Konzistence:	tekutina
Hustota:	1,015 g/cm³
Viskozita dle Brookfielda:	20 mPa s (#1 - 100 ot./min.)

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C - 50% rel. vlhkosti)	
Přípustná pracovní teplota:	+12°C až +30°C
Čekací doba před nanesením další vrstvy:	min. 3 hodiny při +23°C

Povrchové oschnutí při +23°C a 50% rel. vlhkosti:	2 hodiny

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.
Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.
Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.
JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.
Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00
+420-585-201-151 www.mapei.cz info@mapei.cz

4061-4-2024 cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona