NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

FF HĹBKOVÁ PENETRÁCIA

Popis :
Vodná disperzia, kopolymér na báze vinylacetát-akrylát vo vodnom prostredí

Použitie :
- Univerzálny penetračný prostriedok určený na napúšťanie savých podkladov na cementovej aj sádrovej báze v stavebníctve, pod tenkovrstvové alebo liate potery, stierky, maľovku alebo pred lepením obkladov a dlažieb a pod.
- Hĺbkové spevňovanie nasiakavých povrchov a na ich bezprašnú úpravu
- Používanie v interiéroch, v chránených exteriéroch a na podlahové vykurovanie

Aplikácia :
- nanáša sa štetcom alebo valčekom

Riedenie :
Pre zachovanie jeho vlastností nie je potrebné prípravok riediť

Príklad náterového postupu:
- Príprava podkladu (odstrániť nesúrodé časti podkladu a nepriľnavé staré nátery). Povrch musí byť suchý a čistý, nové vápenné omietky vyzreté minimálne 4 týždne.
- 1-2 nátery FF HĹBKOVOU PENETRÁCIOU. V prípade potreby ďalší penetračný náter aplikujeme po cca 4 hodinách
- aplikácia vrchného náteru po zaschnutí penetrácie po 8-12 hodinách.

Výdatnosť : 5 - 25 m²/kg, (závisí od drsnosti a savosti podkladu)

Vlastnosti :
- Film disperzie je transparentný, mierne lepivý, výrazne mäkký
- Vzhľad: Vodná disperzia bielej farby s charakteristickou vôňou, je netoxická, nehorľavá
- Hustota: 0,99 - 1,05 g/cm^3
- Hodnota pH: 4 – 6
- Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 30 g/l
- Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 9 g/l
- Obsah neprchavých látok – sušiny: 18,52 %

Balenie : 1 kg, 5 kg, 10 kg

Záručná doba : 24 mesiacov

Skladovanie :
Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách + 5 až + 40 °C, nesmie sa vystavovať priamemu slnečnému žiareniu