NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

SYNPUR lak

Zloženie:
SYNPUR lak je polyuretánový dvojzložkový lak na kameň a kamenný koberec.
Použitie:
Používa sa ako vrchný lesklý lak na vnútorné a vonkajšie nátery prírodného a umelého kameňa, kamenných kobercov a iných stavebných materiálov (tehla, betón, murivo). Náter je vhodný na úpravu plôch vystavených náročným poveternostným vplyvom, mechanickému zaťaženiu, účinkom čistiacich a chemických prostriedkov. Poskytuje zvýšenú odolnosť voči UV žiareniu.
Výrobok sa nesmie používať na úpravu povrchov, ktoré sú v priamom styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou, na nátery hračiek a detského nábytku**.**
Farebné odtiene: Bezfarebný
Pracovný postup:
Nanáša sa štetcom, valčekom alebo striekaním na suchý, čistý kameň, betón, murivo a vyzretý kamenný koberec.
Pred použitím je potrebné výrobok dôkladne premiešať a následne zmiešať s TVRDIDLOM U 7001 v hmotnostnom pomere 4 diely SYNPUR lak a 1 diel TVRDIDLA. Aplikovať odporúčame 20 - 30 minút po natužení. Životnosť natuženej zmesi je cca 5 hodín.
V prípade náteru na savý podklad odporúčame penetračný náter zo SYNPUR lak riedený RIEDIDLOM U 6051 v pomere 1:1.
Ak je nutné aplikovať aj druhý náter, tento odporúčame po 24 hodinách.
Riedenie:
SYNPUR lak v prípade potreby riediť RIEDIDLOM U 6051 alebo U 6052.
Optimálna teplota prostredia a povrchu pri aplikácii +10 °C až +25 °C. Vysoká relatívna vlhkosť a nízke teploty spomaľujú zasychanie.
Výdatnosť: 3 – 5 m^2 /kg
Skladovanie:
Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a priamymi účinkami slnečného žiarenia, skladovať v pôvodných, dobre uzavretých obaloch pri teplotách +5 °C až +25 °C.
Horľavosť:
Horľavá kvapalina triedy III, UN 1263
Obsahuje: xylén, butyl-acetát
Likvidácia odpadov a obalov:
Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zaobchádzať ako s nebezpečným odpadom.
Materiál, ktorý nemožno opätovne použiť alebo recyklovať je zaradený do skupiny 08 01 11 a s týmto materiálom sa musí narábať ako s nebezpečným odpadom.
Absorbčné materiály nasiaknuté náterovou látkou sú zaradené do skupiny 15 02 02.
Regulovaný výrobok:
Kategória: A/j Špeciálne dvojzložkové náterové látky OR
Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: max. 490 g/l
Hustota prípravku: 0,92 - 1,02 g/cm3
Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 510 g/l
Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,495 kg/kg výrobku
Obsah neprchavých látok – sušiny: 42 % – 47 %

Odtieň, hmotnosť a dátum spotreby sú uvedené na viečku plechovky.

Výrobca: Novochema, družstvo, Nixbrod 28, 934 39 Levice, Tel.: + 421 36 6312 267, 140,
www.novochema.sk