NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

SYNRAD Syntetická farba na radiátory lesklá (S 2119)

Popis :
Disperzia pigmentov a plnidiel v syntetickom spojive a v organických rozpúšťadlách s prísadou špeciálnych aditív.

Farebné odtiene :
Podľa vzorkovnice STN : 1000, 6003

Použitie :
Používa sa v interiéri aj v exteriéri na konečnú povrchovú úpravu kovových podkladov, najmä na radiátory teplovodného ústredného kúrenia. Farba sa nanáša na studené radiátory. Náter je zaschnutý za 24 hodín pri teplote 20°C. Lesklý náterový film je pružný, priľnavý, odoláva teplote do 80°C. Výrobok sa nesmie použiť na nátery povrchov prichádzajúcich do priameho styku s potravinami, krmovinami, pitnou vodou a k náterom hračiek a detského nábytku. Pred použitím dôkladne premiešajte.
V prípade vzniku kože na výrobku, táto nemá vplyv na kvalitu náterovej hmoty, v množstve do 3%. Je potrebné kôru odstrániť a výrobok dôkladne premiešať.

Aplikácia :
- nanáša sa štetcom alebo valčekom
- striekaním na vopred pripravený podklad so základným náterom.

Riedenie :
- Riedidlo S 6001- pre striekanie
- S 6006 – pre natieranie štetcom a valčekom.

Príklad náterového postupu :
- úprava povrchu pred nanášaním /odmastenie, odstránenie hrdze, prachu,.../
- 1x farba syntetická základná, napr. Syntadur (S 2000)
- 1 až 2x farba syntetická na radiátory Synrad (S 2119)

Výdatnosť :
8-10 m²/l pri hrúbke zaschnutého náteru 34 - 40µm (mikro metrov)

Vlastnosti náterovej hmoty :
- Vzhľad: stredne viskózna kvapalina bez mechanických nečistôt
- Výtoková čas - 20°C/4mm: min. 100 až 250 sekúnd
- Hustota: 1,36 g/cm^3
- Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 500 g/l
- Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 470 g/l
- Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 366 g/l

NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

- Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,223 kg/kg výrobku
- Obsah neprchavých látok – sušiny: min. 75 %
- Zasychanie /30-35µm/:
  stupeň 1.....max. 2 hodín
  stupeň 4.....max. 12 hodín
- Lesk náteru: stupeň 1 až 2
- Krycia schopnosť**:** stupeň 1 až 2

Balenie : 0,75 kg, 5 kg, l0 kg, 22 kg

Záručná doba : 36 mesiacov

Skladovanie :
Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách +5°C až +25°C.

Likvidácia odpadov a obalov :
Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaobchádzajte ako s nebezpečným odpadom.
Materiál, ktorý nemožno opätovne použiť alebo recyklovať je zaradený do skupiny 08 01 11 a s týmto materiálom sa musí narábať ako s nebezpečným odpadom.
Absorbčné materiály nasiaknuté náterovou látkou sú zaradené do skupiny 15 02 02.

Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.

UFI: H710-30K0-R00Y-3P5V
12024