NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

S Y N T A 3v1 syntetická základná a vrchná antikorózna farba 3v1

Popis:
Disperzia anorganických a organických pigmentov a plnidiel v roztoku alkydovej živice a organických rozpúšťadiel s prídavkom sušidla a špeciálnych aditív.

Farebné odtiene: podľa STN/RAL 1000/9003, 1805/7016, 2430/8028, 5400/6005, 6200/1023, 8190/3020

Použitie:

SYNTA 3v1 je antikorózna základná, podkladová a vrchná farba s vysokým leskom v jednom. Je vhodná na jednovrstvový náter kovových predmetov, technologických zariadení, oplotenia; na obnovu starších aj skorodovaných kovových predmetov, na zoxidovanú pozinkovanú oceľ; na nátery dreva, betónu a minerálnych materiálov. Nátery sú pružné, pevné aj odolné voči zmenám teplôt a poveternostným vplyvom. Výrobok je možné použiť v interiéri aj v exteriéri. Nie je možné ho používať na úpravu povrchov, ktoré sú v priamom styku s potravinami a pitnou vodou, na natieranie detského nábytku a hračiek.

Aplikácia :

- striekaním
- nanášaním štetcom
- nanášaním valčekom

Synta 3v1 sa nanáša na dôkladne odhrdzavený, odmastený a suchý povrch tak, aby výsledná hrúbka suchého náteru bola cca 100 mikrometrov. V prípade ak sú potrebné ďalšie nátery, alebo nástreky, je možné ich naniesť po zaschnutí, najskôr po 10 hodinách. V exteriéry odporúčame 2 nátery, v prípade vyššieho stupňa korózie, odporúčame povrch najskôr ošetriť základnou antikoróznou farbou (výrobok SYZAN, základná antikorózna farba).

Doporučená aplikačná teplota je +5 °C až + 25 ° C.

Nízka teplota, zvýšená vlhkosť pri nanášaní a zasychaní, prípadne hrubá vrstva náterovej hmoty môžu zasychanie predĺžiť.
Pred použitím výrobok dôkladne premiešajte a v prípade potreby zrieďte.
V prípade vzniku kože na výrobku, táto v množstve do 3 % nemá vplyv na kvalitu náterovej hmoty.
Je potrebné túto kožu odstrániť a výrobok dôkladne premiešať.

Riedenie:
RiedidloS6001 pre striekanie, Riedidlom S 6006 pre natieranie štetcom a valčekom.

Príklad náterového postupu:

- **náter kovu:** kovtrebaočistiť, odmastiť a zbaviť hrdze
- **náter dreva:** drevotrebaočistiť a napustiť napr. lazurovacím lakom DREVONOL
- **na steny a omietky:** podklad očistiť a spevniť vhodným penetračným náterom

Výdatnosť:10-12m/l(^{2}závisíod poréznosti a drsnosti podkladu).

Vlastnosti náterovej hmoty:

NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice

TECHNICKÝ LIST

- Vzhľad:stredneviskózna kvapalina
- Výtokovýčas-20 C/4mm: min. 120 sekúnd
- Jemnosťtrenia:max.25 m (mikrometrov)
- Hustota: 1,3 g/cm^3
- Hraničnáhodnotapre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 300 g/l
- Maximálnyobsahprchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 298 g/l
- Obsahorganickýchrozpúšťadiel VOC: 0,222 kg/kg výrobku
- Obsahneprchavýchlátok – sušiny: 60 % - 78 %
- Zasychanie/30-35 m/:

  stupeň1.....max. 10 hodín až 15 hodín
  stupeň2.....max. 24 hodín
  stupeň5.....max. 5 dní
- Lesk: stupeň 1-2,
  podľapožiadaviek zákazníka 2-3, 3-4, 4-5
- Kryciaschopnosť**:** stupeň 1 až 3

Záručná doba : 36mesiacov.

Skladovanie :
Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách +5 °C až +25 °C.

Likvidáciaodpadovaobalov :
Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zaobchádzajte ako s nebezpečným odpadom.
Materiál, ktorý nemožno opätovne použiť alebo recyklovať je zaradený do skupiny 08 01 11 a s týmto materiálom sa musí narábať ako s nebezpečným odpadom.
Absorbčné materiály nasiaknuté náterovou látkou sú zaradené do skupiny 15 02 02.

Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.

UFI: 6520-P05D-400E-CEKK