



NOVOCHEMA, družstvo
Nixbrod 28, 934 39 Levice



INTEGROVANÝ MANAŽERSKÝ SYSTÉM
EN ISO 9001, EN ISO 14001, OHSAS 18001
CERT-APA-016-2006-IMS-PN

IČO : 00167886

Obchodný register : Okresný súd Nitra , oddiel : Dr. , vložka číslo : 23 / N
DIČ: 2020404232

IČ DPH : SK 2020404232

banka : VUB – Levice 316-152/0200

TECHNICKÝ LIST

SYNTA vrchný syntetický email na kov a drevo

Popis :

Disperzia anorganických a organických pigmentov a plnidiel v roztoku alkydovej živice a organických rozpúšťadiel s prídavkom sušidla a špeciálnych aditív.

Farebné odtiene :

Podľa vzorkovnice STN, podľa vzorkovnice RAL na základe dohody so zákazníkom.

Použitie :

Ako vrchný náter na kovy a iné materiály opatrené základným náterom pre vnútorné aj vonkajšie prostredie. Nátery sú odolné proti poveternostným vplyvom.

Synta sa nesmie používať na úpravu povrchov, ktoré sú v priamom styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou, na nátery hračiek a detského nábytku.

Pred použitím email dôkladne premiešajte.

Vysoká vlhkosť vzduchu a nízka teplota prostredia aj podkladu, predlžuje zasychanie.

Aplikácia :

- striekaním : - odporúčané riedidlo S6001
- parametre str. zar.: trysk A: 1,8mm
tlak vzduchu. 0,3 – 0,4 MPa
- výtokový čas 25 –30 s /optimálne doriedenie/
- štetec : - odporúčané riedidlo S6006
- výtokový čas 25 –30 s

Doporučená teplota aplikácie na očistený a odmastený podklad je + 5 °C až + 25°C.

V prípade vzniku kože na výrobku, táto nemá vplyv na kvalitu náterovej hmoty, v množstve do 3%. Je potrebné kôru odstrániť a výrobok dôkladne premiešať.

Vlastnosti náterovej hmoty :

- Vzhľad: stredne viskózna kvapalina
- Výtokový čas - 20°C/4mm: min. 120 s
- Jemnosť trenia: max.25 µm
- Hustota: 1,28 – 1,301 g/cm³
- Hraničná hodnota pre maximálny obsah prchavých organických zlúčenín: 300 g/l
- Maximálny obsah prchavých organických zlúčenín v stave pripravenom na použitie: 297 g/l
- Hustota prípravku: 1,28 - 1,301 g/cm³

- Obsah organických rozpúšťadiel VOC: 297g/l
- Obsah celkového organického uhlíka TOC: 0,1875 kg/kg výrobku
- Obsah neprechavých látok – sušiny: 60 % -78 %
- Zasychanie /30-35µm/:
 stupeň 1.....max. 8 h až 10 h
 stupeň 4.....max. 24 h
- Lesk: stupeň 1-2,
 podľa požiadaviek zákazníka 2-3, 3-4, 4-5
 odtieň 9110 stupeň 3
- Krycia schopnosť: stupeň 1 až 3 /podľa odtieňa/

Výdatnosť : 12 - 14 m²/l pri hrúbke náteru 30µm

Príklad náterového postupu :

náter kovu :

- úprava povrchu pred nanášaním /odstránenie hrdze, okují, prachu, mastnoty a iných nečistôt/
- 1 až 2x náter syntetickou základnou farbou napr.: SYNTADUR
- tmelenie ak je potrebné. Prebrúsenie tmelenej plochy brúsnym papierom.
- 1 až 3x náter náterovou látkou SYNTA.
- druhý náter možno vykonať najskôr po 24 h

náter dreva :

- úprava povrchu pred nanášaním / obrúsenie, zbavenie živice, odstránenie nečistôt,.../
- 1x napustiť napúšťadlom napr.: FERMEŽ L'ANOVÁ
- prebrúsenie náteru brúsnym papierom
- 1x základný náter
- jemné prebrúsenie brúsnym papierom, ak je to potrebné
- 1 až 2x náter SYNTA, (druhý náter možno vykonať najskôr po 24 hodinách)

Balenie : 0,75 kg, 2,5 l, 5 kg, 10 kg , 22 kg

Záručná doba : 36 mesiacov.

Skladovanie :

Výrobok je potrebné chrániť pred mrazom a skladovať pri teplotách +5°C až +25°C v dokonale uzavretých obaloch

Likvidácia odpadov a obalov :

Odpad likvidovať v súlade so Zákonom NR SR 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zaobchádzajte ako s nebezpečným odpadom.

Materiál, ktorý nemožno opätovne použiť alebo recyklovať je zaradený do skupiny 08 01 11 a s týmto materiálom sa musí narábať ako s nebezpečným odpadom.

Absorbčné materiály nasiaknuté náterovou látkou sú zaradené do skupiny 15 02 02.

Výrobok je horľavou kvapalinou II. triedy nebezpečnosti.