

PRIMALEX® polar FIX

biely | vnútorný | maliarsky náter



- Na rýchle opravy stien
- Integrovaná hubka na aplikáciu
- Vysoká krycia schopnosť
- Okamžité použitie

VLASTNOSTI

Vďaka originálnemu baleniu výrobku v praktickej tube napomáha rýchlo prekryvať a maskovať malé škrvny a škrabance na stenách. Vysoký stupeň oteru za sucha a belosť v osvedčenej kvalite Primalex, či možnosť okamžitého použitia spolu s jednoduchou aplikáciou formou integrovanej hubky sú zárukou dosiahnutia očakávaného výsledku. Primalex POLAR FIX patrí skladbou surovín, technickými parametrami i kvalitou do skupiny vnútorných maliarskych náterov úrovne Primalex POLAR.



POUŽITIE

Ideálny na lokálne opravy drobných defektov na stenách i stropoch interiérov (napr. okolo vypínačov, škrvny od kľučiek, šmuhy od topánok, a pod.), ktoré sú natrené pôvodnými bielymi vnútornými maliarskymi nátermi s obdobnou úrovňou belosti a matu.



PRÍPRAVA PODKLADU

Povrchy určené na náter musia byť pevné, suché, zbavené masntoty a častíc odpuďzujúcich farbu.

Prípadné nesúdržné staršie nátery v mieste poškodenia odstráňte. V prípade, že kvalita pôvodného náteru je celoplošne zlá, odporúčame celkovú obnovu náteru (postupujte podľa pokynov uvedených v Technických listoch pre biele vnútorné nátery Primalex). V prípade špecifických problémov (napadnutie plesňami, škrvny od sadzí, dymu) odporúčame použiť na obnovu povrchov špecializované výrobky z radu Primalex (napr. Primalex Mykostatop alebo Primalex Izoprim).



PPRÍPRAVA NÁTEROVEJ HMOTY

Tabu pred použitím zľahka postláčajte a pretrepte.



APLIKÁCIA

Otvorte vrchnák. Miernym stlačením tuby sa integrovaná hubka naplní farbou. Potom nanášajte (najlepšie formou „tupovania“) rovnomerne na opravovanú plochu. Hubka umožňuje okamžitú aplikáciu a eliminuje vznik stôp po štetci. Pre dosiahnutie odpovedajúcej krycej schopnosti, najmä pri hrubších povrchoch aplikáciu opakujte po dokonalom zaschnutí (t.j. min. po 2 hod.). Účinnosť krycej schopnosti závisí taktiež na veľkosti a charaktere opravovanej plochy.



DOBA SCHNUTIA

Náter je suchý na dotyk cca po 1-2 hodinách. Ďalšiu vrstvu je možné nanášať po 2 hodinách (údaje platia pre jednu vrstvu náteru o štandardnej hrúbke a pri štandardných podmienkach (T = 20°C; relatívna vlhkosť vzduchu 50%). Zníženie teploty alebo zvýšenie vlhkosti vzduchu môže predĺžiť dobu schnutia.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Belosť (% BaSO ₄)	min. 92
Objemová hmotnosť (kg/l)	1,48
Obsah prchavých látok (%)	max. 48
Prídržnosť k betónu (MPa)	min. 0,4
Priepustnosť pre vodnú paru s _d (m)	max. 0,07
Odolnosť proti oteru za sucha (stupeň)	0



ODPORÚČANÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

Prostriedky na očistenie povrchov pred maľovaním – metlička; mydlový roztok.



BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A EKOLÓGIA

Pri práci s náterom **Primalex POLAR FIX** nejdzte, nepite a nefajčite. Odporúčame chrániť si oči okuliarmi s bočnými chráničmi a zabezpečiť vetranie miestnosti. Pri nanášaní náterovej hmoty striekaním si chráňte dýchacie cesty pred vdýchnutím aerosólu. Pri požití vypláchnite ústa vodou. Pokiaľ dôjde k zasiahnutiu očí, vypláchnite ich prúdom vody. Pri pretrvávajúcej ťažkostiach vyhľadajte lekára. Pokožku po umytí ošetrte regeneračným krémom.

P102 - Uchovávajte mimo dosahu detí.

P101 - Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Obsahuje 1,2-benzotiazol-3(2H)-ón a reakčnú zmes 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3:1).

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

VOC

IIA/a; maximálna hraničná hodnota obsahu VOC je **30 g/l** (2010); tento výrobok obsahuje max. **3 g/l** VOC v stave pripravenom na použitie vrátane pigmentov na tónovanie.

Nepoužitú farbu (pokiaľ nebola nariadená vodou) uchovajte v dobre uzatvorenom obale pre prípadné opravy. Výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzatvorenom obale zachová užitočné vlastnosti minimálne do dátumu uvedenom na obale. Obal je úplne recyklovateľný. Zneškodnite obsah a nádobu v súlade s miestnymi, oblastnými, národnými a medzinárodnými predpismi.

Zvyšky výrobku: O 08 01 12 Odpadové farby a laky iné, ako uvedené 08 01 11; Obaly čisté: O 15 01 06 Zmiešané obaly.

Podrobnejšie informácie je možné nájsť v Karte bezpečnostných údajov k výrobku, ktorý je k dispozícii buď na vyziadanie alebo k stiahnutiu na www.primalex.sk.

INFORMÁCIE O PRODUKTE

Balenie	100 ml
Farebnosť	biela
Výdatnosť v jednej vrstve (m ² /kg)	cca 0,6
Základné zloženie	Vodná suspenzia titánovej beloby, kaolínu, jemne mletých, vápencov, ďalších funkčných plnív, zahusťovadiel na báze celulózoých éterov, organické disperzie a chemických aditív



PRIMALEX®

polar FIX

biely | vnútorný | maliarsky náter



V prípade potreby odstránenie starých (pôvodných) náterov zn. Primalex postupujte podľa odporúčania (viď Príprava podkladu).

Pri odstraňovaní používajte na ochranu dýchacích ciest, ochranné okuliare, a zabezpečte dobré vetranie miestnosti. Dodržujte základné hygienické predpisy - nejedzte, nepite a nefajčite.

Zvyšky odstráneného výrobku likvidujte pod kódom odpadu O 17 09 04 - Zmiešané odpady zo stavieb a doemolácií iné ako uvedené v 170901; 170902; 170903.



SKLADOVANIE

SKLADOVAŤ PRI TEPLOTE +5°C až +35°C.
NESMIE ZAMRZNÚŤ! NEPOŽÍVATELNÉ.

Tento výrobok si pri predpísanom spôsobe skladovania v uzatvorenom obale zachováva úžitkové vlastnosti minimálne do dátumu uvedeného na obale (t.j. 36 mesiacov).



OSTATNÉ INFORMÁCIE

Informácie poskytnuté v tomto technickom liste sú zostavené na základe laboratórnych poznatkov a našich odborných skúseností s cieľom, aby pri použití výrobku boli dosahované čo najlepšie výsledky na profesionálnej úrovni.

Za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku či jeho nevhodným výberom nepreberáme žiadnu zodpovednosť. Preto odporúčame kupujúcemu alebo užívateľovi odborne a remeselne správne naše materiály vyskúšať, či sú vhodné k predpokladanému použitiu za daných podmienok v objekte.

Tento technický list stráca svoju platnosť vydaním jeho novelizácie. Výrobca si vyhradza právo možných neskorších zmien a doplnkov.

Dátum poslednej revízie 10/2020.

Sledujte prípadné aktualizácie Technického listu aj na www.primalex.sk.