

DISPROBIT

gumoasfaltová disperzná zmes na údržbu striech a hydroizolácie

TYTAN PROFESSIONAL Disprobit je disperzná asfaltová zmes modifikovaná syntetickou gumou. Je určená na ľahké hydrofóbne izolácie aj na renováciu a ochranu strešných krytín. Tento výrobok je ideálny na použitie v miernom európskom podnebí – membrány sú veľmi odolné proti tvorbe trhlin spôsobených mrazom. Náter týmto výrobkom odoláva atmosférickým vplyvom, vode, zriedeným kyselinám a zásadám aj agresívnym látkam prítomným v pôde. Vďaka svojim tixotropným vlastnostiam náter nesteká po vertikálnych povrchoch dokonca ani pri vyšších teplotách. **Disprobit** je možné aplikovať na suché aj vlhké povrchy. Je kompatibilný s penovým polystyrénom.

VÝHODY

- nanášanie na suché aj vlhké povrchy
- nesteká po vertikálnych plochách
- neobsahuje rozpúšťadlá

TYPICKÉ POUŽITIE

- Základový náter pod asfaltové laky (na disperznej báze)
- Hydroizolácia podzemných častí budov (základové pätky, základy atď.),
- Hydrofóbna izolácia pod dlažbou v suterénoch, v garážach, na terasách a balkónoch.
- Renovácia a údržba strešných krytín z asfaltovej lepenky.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Konzistencia	tixotropná látka
Farba	tmavohnedá/čierna
Teplota pre aplikáciu	+5°C až +30°C
Základový náter	
Riedenie vodou	1:2
Výdatnosť:	0,2-0,3 kg/m ²
Izolácia	
Doba schnutia 1 vrstvy	6 hodín
Výdatnosť:	0,8 – 1,2 kg/m ² pri jednej vrstve
Počet vrstiev:	2-4, podľa aplikácie
Čistenie nástrojov:	vodou, po zaschnutí – organickým rozpúšťadlom

Technické údaje a pokyny na aplikáciu platia pre teplotu +23 °C ± 2 °C a relatívnu vlhkosť cca 60 %. Nižšia teplota a vyššia vlhkosť môžu predĺžiť dobu schnutia.

POKYNY NA APLIKÁCIU

Príprava povrchu:

Povrch nesmie byť zmrazený ani srienistý a musí byť zbavený stojacej vody. Odstrániť staré nátery, prach, ostré hrany a voľné častice (odstrániť zvyšky separátora používaného pri debnení). Odstrániť hrdzu z kovových častí a chrániť ich pred koróziou. Zaplniť otvory a trhliny väčšie ako 2 mm. Drsné povrchy omietnuť cementovou maltou. Nové omietky a betóny musia byť vyzreté.

Pred aplikáciou naniesť základový náter **Disprobitu** zriedeného vodou v pomere 1:2 alebo koncentrovaným prostriedkom **Disprobit primer** (nepoužívať základové nátery obsahujúce rozpúšťadlá) a počkať,

kým neuschne. **Aplikácia:**

Aplikovať za studena. Pred použitím dôkladne premiešať nízkootáčkovým miešadlom. Zmes nanášať pomocou metly alebo štetky. Aplikáciu ďalšej vrstvy až po zaschnutí vrstvy predchádzajúcej. Jednotlivé vrstvy nanášajte krížom.

Renovácia a údržba strešných krytín – Oprava starých strešných krytín: Odstrániť uvoľnené časti strešnej lepenky a ďalšie nečistoty, pľuzgiere a hrboľčky krížom rozrezať a zalepiť lepidlom Abizol KL DM. Medzery vyplniť gumoasfaltovým tmelom Abizol G. Naniest' aspoň 2 vrstvy Disprobitu. Na zvýšenie trvanlivosti náteru sa odporúča rozhodnúť na poslednú čerstvú vrstvu piesok (minerálny posyp).

Hydrofóbná izolácia – Nanášať aspoň 2 vrstvy. Všetky okraje a škáry treba vystužiť perlínkou vlepenu do 1. vrstvy.

Pri použití na vonkajších zvislých stenách sa odporúča chrániť izoláciu polystyrénovými doskami prilepenými lepidlom Abizol ST, alebo drenážnymi fóliami, aby sa predišlo mechanickému poškodeniu koreňmi rastlín alebo ostrými kameňmi. Pri zasypávaní izolovaných stien zeminou je potrebné postupovať opatrne, aby nedošlo k poškodeniu izolácie.

Na Disprobit nelepiť keramické obklady a dlažbu

INFORMÁCIE O SKLADOVANÍ, LOGISTIKE A PREPRAVE

Zaručená skladovacia doba je 12 mesiacov od dátumu výroby pri skladovaní pri teplote medzi +5 °C a +35 °C. Chráňte pred mrazom.

EAN	Značka	Farba	Balenie		množstvo / EUR-paleta
590 7516 95993 6	TP Disprobit	čierna	5 kg	plastové vedierko	80
590 3518 05763 2	TP Disprobit	čierna	10kg	plastové vedierko	44
590 3518 05764 9	TP Disprobit	čierna	20kg	plastové vedierko	33

Pozemná preprava:	ADR:	Bez obmedzenia
Námorná preprava:	IMDG:	Bez obmedzenia
Letecká preprava:	ICAO / IATA- DGR:	Bez obmedzenia
Číslo UN: žiadne		Žiadne

Vydaním tohto listu technických údajov strácajú predchádzajúce vydané verzie platnosť.

Informácie tu obsiahnuté sa zakladajú na výskume spoločnosti Selena a sú považované za presné. Keďže podmienky a metódy použitia našich výrobkov sú mimo našej kontroly, tieto informácie nemôžu byť použité ako náhrada testovania zákazníkov za účelom zistenia, či sú výrobky spoločnosti Selena vhodné pre vaše konkrétne aplikácie. Jediná záruka poskytovaná spoločnosťou Selena sa vzťahuje na to, že tento výrobok spĺňa existujúce špecifikácie pri predaji. Vaša jediná náhrada za porušenie tejto záruky z našej strany je obmedzená na vrátenie predajnej ceny alebo náhradu výrobku, pri ktorom sa preukáže, že nezodpovedá tejto záruke. Spoločnosť Selena výslovne odmieta poskytnúť akúkoľvek inú priamu či nepriamu záruku za vhodnosť výrobku na konkrétny účel alebo za predajnosť výrobku. Spoločnosť Selena neručí za akékoľvek prípadné alebo následné škody. Návrhy spôsobu použitia nesmú byť chápané ako stimul na porušenie akéhokoľvek patentu. Číselné údaje v letáku tohto výrobku sa môžu líšiť v rozmedzí +/-5%. Spoločnosť Selena si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť vlastnosti výrobku bez predchádzajúceho upozornenia.