TYTAN PROFESSIONAL Guma v spreji 400 ml čierna

10052290

Guma v spreji je rýchly a jednoduchý spôsob elastického tesnenia priesakov a prasklín na väčšine stavebných povrchov. Vytvára tesnú vrstvu, ktorá zabraňuje prenikaniu vlhkosti, hrdze a korózie. Veľmi ľahko a rýchlo preklenie trhliny.



VÝHODY

- elastická tesniaca vrstva, zabraňuje prenikaniu vlhkosti a korózii
- vyplňuje netesnosti a trhliny
- nesteká z vertikálnych povrchov
- možnosť maľovania – vytvára hladký povrch, ktorý možno prekryť latexovými alebo olejovými farbami
- jednoduché použitie
- rýchloschnúca

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- tesnenie netesností a prasklín na väčšine povrchov, okrem iného na kovových, pozinkovaných, hliníkových, PVC, drevených, betónových, bitúmenových strešných materiáloch a asfalte, keramike, vinylovom fasádnom obklade a sklenenom vlákne

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Hodnota
Vzhľad povlaku matný	+
Počiatočný čas vytvrdzovania [min]	20-30
Doba plného vytvrzení [h]	72
Približná kapacita (70 µm)	0,8m^2/400ml
Farba	**Hodnota**

Update date: 26.02.2026

Selena FM S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com

Čierna	+

Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Aplikačná teplota [°C]	+5- +25
Teplota plechovky [°C]	+ 5- +25

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Povrch očistite a odmastite. Odstráňte nečistoty a uvoľnenú farbu, hrdzu atď. Počkajte, kým povrch úplne vyschne.
- Chráňte povrchy vystavené nečistotám.
- Vykonajte skúšobné nastriekanie.

Príprava produktu

- Plechovku intenzívne potriasajte približne 1 minútu.

Aplikácia

- Založte si ochranné rukavice.
- Počas nanášania držte plechovku približne 8–20 cm od povrchu, ktorý chcete chrániť.
- Naneste vrstvu krátkymi ťahmi.
- Odporúča sa naniesť dve vrstvy produktu. Prvá vrstva by mala byť tenšia.
- Po cca 15-30 minútach naneste druhú, hrubšiu vrstvu.
- Pri väčších medzerách sa odporúča nanášať produkt lokálne, v množstve potrebnom na vyplnenie medzery. Ručne (handrou alebo rukavicou) môžete narušiť povlak tak, aby ste gumovú hmotu zatlačili do stredu trhliny, a potom naneste gumovú hmotu ešte raz.

Ráce po dokončení aplikácie

- Po dokončení otočte plechovku hore dnom, stlačte trysku a podržte ju 2–3 sekundy, aby sa vyčistil ventil.
- Utierajte trysku, aby ste odstránili zvyšky produktu.

Poznámky / obmedzenia

- Povrch by nemal byť zahrievaný, maximálna teplota povrchu je +25 °C.

Selena FM S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Dátum exspirácie a číslo šarže na obale.

Skladujte v pôvodnom obale vo zvislej polohe (ventilom nahor) na suchom mieste pri teplote medzi +5°C a +25°C.

Neskladujte obaly s produktom pri teplotách nad + 50 °C a v blízkosti otvoreného ohňa. Plechovku nesmie byť poškodená ani prepichnutá, ani keď je úplne prázdna.

Produkt neskladujte ani neprepravujte v kabíne vozidla. Prepravujte ho iba v batožinovom priestore.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
400 ml	čierna	6	10052290	5902120248087

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Akékoľvek písomné alebo ústne informácie, odporúčania a pokyny sú uvedené podľa našich najlepších znalostí, testov a skúsenosti, v dobrej viere a v súlade so zásadami výrobcu. Každý užívateľ tohto materiálu sa všetkými možnými spôsobmi, vrátanie overenie konečného výrobku v zodpovedajúcich podmienkach, presvedčí o vhodnosti dodaných materiálov na zamýšľané účely. Výrobca nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté v dôsledku nepresného alebo chybného použitia materiálu výrobcu.

Produkt je horľavý. Všetky práce by sa mali vykonávať v dobre vetranom priestore, mimo zdrojov zapálenia. Nefajčite. Lepidlo by sa malo skladovať v súlade s pravidlami skladovania horľavých látok. Podrobné informácie sú uvedené v bezpečnostnom liste (SDS).

Selena FM S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com