

## CLASSIC FIX - Montážní lepidlo šrouby v tubě

**Classic FIX** je víceúčelové lepidlo na bázi kaučuku, vhodné pro lepení běžně používaných stavebních materiálů při dokončovacích a renovačních pracích. Výjimečnost tohoto lepidla je v tom, že vytváří transparentní spoj. Užití lepidla je tak bezpečnější na pohledových a jinak citlivých místech na znečištění. Pružný, trvanlivý a pevný spoj je pak samozřejmostí. Classic FIX se vyznačuje vynikající přilnavostí k běžným stavebním materiálům, např.:

- betonu
- dřevu
- cihlám
- omítce

### VÝHODY

- transparentní spoj
- vytváří silný, odolný a trvalý lepený spoj
- pružný spoj
- vynikající přilnavost ke stavebním plochám
- pro použití v interiéru i exteriéru
- odolné vůči vlhkosti
- snadná aplikace
- vynikající přilnavost k většině substrátů – porézním a neporézním, jako jsou kovové plechy a různé plasty

### TECHNICKÁ DATA

#### Před vytvrzením:

Složení:	pryskyřice syntetický kaučuk – uhlovodík, rozpouštědla
Barva a konzistence:	transparentní pasta
Hustota:	0,89 +/- 0,05 g/cm <sup>3</sup>
Aplikační teplota:	+10°C až +30°C
Pracovní čas:	10-15 min. (závisí na okolních podmínkách a na vlastnostech substrátu)
Celkové vytvrzení:	3-5 dnů
Spotřeba:	150-300 g/m <sup>2</sup>
Hořlavost:	před vytvrzením hořlavý
Obsah sušiny:	61% ± 3%
Tepelná odolnost spoje po vytvrzení:	od -20°C do +60°C
Pevnost spoje:	65 kg/cm <sup>2</sup>

### ZPŮSOB POUŽITÍ

**Příprava povrchu** – Všechny povrchové plochy musí být vyrovnány, důkladně vyčištěny, zbaveny prachu a všech dalších nečistot, jako jsou rez a mastnota. Před aplikací musí být odstraněny nesoudržné podklady z důvodu dosažení požadované přilnavosti. Plochy odmastit pomocí etanolu nebo acetonu (sklo, email, kovy) nebo v případě plastů pomocí vhodného čisticího prostředku.

**Aplikace** – Konec tuby odříznout nad závitem a našroubovat aplikační špičku. Špičku seříznout dle požadavku šíře spáry nebo tloušťky nanášeného lepidla. Kartuši vložit do aplikační pistole. Lepidlo nanést v pruzích nebo plošně na podklad, který bude lepen. Oba povrchy spojit a opět je oddělit. Po 3-5 minutách oba povrchy opět spojit a pevně je stlačit po celé lepené ploše.

Během 2-3 min. je možno provádět drobné korekce polohy bez rozpojení. Optimální podmínky pro lepení jsou při 15-20 °C a relativní vlhkosti 60 %.

*Doporučujeme provádět před vlastním lepením předběžnou zkoušku.*

**Čištění** – Před vytvrzením čistit petrolejem, etherem nebo acetonem. Po vytvrzení pouze mechanicky.

**Poznámky** – Před vytvrzením zabránit kontaktu s vodou. Neaplikovat na povrch, který je citlivý na rozpouštědla. Všechny parametry jsou uváděny pro teplotu 20 °C a relativní vlhkost 50 %. Za jiných podmínek je třeba počítat s kratší nebo delší dobou pro lepení a dobou vytvrzení lepidla.

## LOGISTICKÉ INFORMACE

kód produktu	obsah	balení	počet v krabici	standardní počet na EUR paletě
<b>590 7516 90616 9</b>	<b>310ml</b>	<b>tuba</b>	<b>12</b>	<b>1440</b>

Záruční doba je 12 měsíců od data výroby, jeli lepidlo skladováno v originálním neotevřeném obalu. Skladovat při teplotách od +5 °C do +25°C. Chraňte před mrazem! Produkt je třeba skladovat v souladu s požadavky na skladování hořlavých látek.

## Informace k transportu

Silniční přeprava:	ADR:	3 hořlavé kapaliny. Obalová skupina: II · Etiketa nebezpečnosti: 3
Námořní přeprava:	IMDG:	Etiketa 3 · Obalová skupina: II · EMS číslo: F-E,S-D · Látka znečišťující moře: Ano Symbol (ryba a strom)
Letecká přeprava:	ICAO / IATA-DGR:	Etiketa 3 · Obalová skupina: II · Řádné označení pro lodní přepravu: LEPIDLO
UN číslo:		1133

## BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE Viz bezpečnostní list.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.