



Technický list

weber kerasil minerálny interiérový náter

Definícia výrobku

Minerálny náter bielej farby na báze vodného skla do interiéru, vysoko paropriepustný, matný, oteruvzdorný, vodeodolný, s dobrými krycími vlastnosťami. pripravený na priame použitie. Tónovanie tónovacími farbami vhodnými pre silikátové nátery.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Vysoká paropriepustnosť
- Vhodný pre rekonštrukcie a sanácie
- Riediteľný vodou
- Oteruvzdorný
- Vodeodolný

Použitie

Minerálny náter slúži na pretretie podkladových omietok a stierok, vhodný pre novostavby i rekonštrukcie. Vďaka svojim vlastnostiam obzvlášť vhodný pre sanácie a sanačné omietky. Vhodný podklad: betón, minerálne nátery, vápenné, vápenno-cementové a cementové omietky, sanačné omietky..

Spotreba

Balenie	Kód	Spotreba	Výdatnosť
25 kg vedro	MI 100A 25	cca 0,3 - 0,4 kg/m ² /2 nátery	cca 62,5 - 87,5 m ²

Spotreba a výdatnosť je uvedená pre 2 nátery predpísaného zloženia na hladkom povrchu. **Na hrubšom povrchu je potrebné rátať so zvýšenou spotrebou.**

Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu a počítať s rezervou na prípadné straty počas manipulácie a aplikácie.

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu

Podklad nesmie byť zamrznutý, musí byť suchý, čistý, stabilný, pevný, vyzretý, bez prachu, mastnoty, výkvetov, pluzgierov a odlupujúcich sa častí, bez biotického napadnutia a aktívnych trhlín v ploche.

Nesúdržné a uvoľňujúce časti odstrániť.

Podkladové vápenné, vápenno-cementové, sanačné a cementové omietky musia byť dostatočne vyzreté (min. 1 mesiac, zvyšková vlhkosť < 2 %).

Podklad musí byť dostatočne rovný s pravidelnou štruktúrou. Nerovnosti a nedostatky v štruktúre a rovinnosti podkladu náter len kopíruje. Náter jemne vyplní podkladovú štruktúru omietky.

Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Miešanie

Pred začatím prác celý obsah vedra dôkladne premiešať elektrickým miešadlom.

Riedenie s čistou vodou:

Základný náter: 15 - 20 % vody

Krycí náter: 5 - 10 % vody

Nanášanie

Ručne: Náter nanášať rovnomerne na suchý podklad valčekom alebo maliarskym štetcom v dvoch vrstvách.

Prvý náter nanášať rovnomerne do kríža tak, aby došlo k rovnomernému naneseniu náteru na podklad. Druhý náter nanášať na zaschnutý prvý náter (cca po 24 hod.) a to v jednom smere.

Už zavädnutý náter dodatočne neupravovať.

Ucelené plochy nanášať bez prerušenia od jedného kraja k druhému. Horšie dostupné miesta pre valček vždy vopred upraviť vhodným štetcom.

Strojovo: Pomocou vhodného strojného zariadenia napr. airless.

Náradie

Elektrické miešadlo, maliarsky valček, štetec, špongia.
Strojné zariadenie, napr. airless.

Čistenie

Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou. Pri strojovom spracovaní po ukončení prác stroj a jednotlivé príslušenstvo dôkladne prepláchnuť a vyčistiť podľa pokynov výrobcu.

Balenie a skladovanie

Balenie: 25 kg plastové vedro (váhová tolerancia $\pm 1,5$ %)

Skladovanie: Skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale v originálnych, dobre uzavretých obaloch, v suchu (pri teplotách od $+5$ °C do 25 °C), chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri strojovom nanášaní používať ochranné okuliare. Môže dráždiť dýchacie cesty. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a zrenia materiálu musí byť **od +15 °C do +25 °C**.

Všetky uvedené parametre platia pre teplotu vzduchu +20 °C a vzdušnú vlhkosť ≤ 70 %.

Neprimiešavať žiadne iné prísady, okrem uvedených v tomto technickom liste. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis.

Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky plochy, ktoré nebudú natierané, napr. okná, dvere, parapety.

Na jednu stavbu odporúčame objednať naraz potrebné množstvo náteru. Na vizuálne ucelené plochy odporúčame nanášať náter z jednej výrobnéj šarže. V prípade nutnosti doobjednania materiálu, z dôvodu zosúladenia farebného odtieňa, odporúčame obsah balení z rôznych výrobných šarží premiešať v primerane veľkej nehrdzavejúcej nádobe.

V prípade dodatočného nanášania na stenu odporúčame ho vždy aplikovať na jednu vizuálne ucelenú plochu, aby sa predišlo vzniku možných vizuálnych defektov. Náter na omietke môže vykazovať mierne farebné odchýlky, ktoré môžu byť spôsobené rozdielnym lomom svetla alebo zmenou povrchovej štruktúry podkladu.

Farebné odchýlky spôsobené nedodržaním aplikačných pokynov, zlou technikou nanášania, rôznou nasiakavosťou podkladu alebo nanášaním pri nevhodných poveternostných vplyvoch nie sú dôvodom na reklamáciu.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 05. 05. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.