

Technický list

webercolor silikón

elastický škárovací tmel na báze polysiloxanu



Najdôležitejšie vlastnosti

- tmelenie v sanitárnych miestnostiach a kuchyniach
- farebne stály, odolný UV žiareniu
- dobrá priľnavosť k väčšine materiálov

Definícia výrobku

Jednozložkový, elastický sanitárne tmel, odolný proti plesniam. Je to elastický tmel na báze polysiloxanu s prídavkom fungicídov. Ľahko spracovateľný, pružný, vysoká vyplňovacia schopnosť. Vytvrdzuje bez vzniku trhlín, je vodovzdorný a mrazuvzdorný. Pre šírku škáry 5 - 20 mm.

Použitie

Tmelenie v sanitárnych miestnostiach a kuchyniach, všetky sklenárske práce, tmelenie chladiarenských skladov a kontajnerov, tmelenie klimatizačných systémov. Nepoužívať na prírodný kameň a mramor (môže vytvoriť škvrny). Po vytvrdnutí je teplotná odolnosť -60°C do +180°C.

Kód produktu

SPTS + NÁZOV FARBY

Technické údaje

Farba:	12 odtieňov podľa vzorkovníka: WEBER ŠKÁROVACIE HMOTY
Tvorba šupky:	cca 5 minút
Rýchlosť vytvrdzovania:	cca 2 mm/24 hodín
Minimálna šírka:	5 mm
Maximálna šírka:	20 mm
Minimálna hĺbka:	5 mm
Odporúčanie:	hĺbka škáry = ½ šírky škáry
Reakcia na oheň:	trieda E
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie:	vyhodnotené
Vodotesnosť a vzduchotesnosť:	
Strata objemu:	≤ 10%
Stekanie:	≤ 3mm
Priľnavosť po ponorení do vody:	bez porušenia
Trvanlivosť:	vyhovuje

Technický list

webercolor silikón

elastický škárovací tmel na báze polysiloxanu

Spotreba

Spotreba sa líši v závislosti od hĺbky a šírky škáry.

Príprava podkladu a aplikácia

Požiadavky na podklad:

Suchý, pevný bez zmien, nosný, zbavený všetkých voľne oddeliteľných častíc (ako napr. prach), oleje, mastnoty a pod. Podklad pred lepením upravíme pomocou penetračného náteru.

Nepoužívať na PP a PE!

Podmienky na spracovanie:

Práce spojené s aplikáciou je možné vykonávať v teplotnom rozmedzí od 5°C do 30°C (vzduch i konštrukcia), pri spracovaní je potrebné sa vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Uvedené hodnoty sa týkajú štandardných podmienok pri 20°C a sú primerane dlhšie pri nižších teplotách a kratšie pri vyšších teplotách.

Podkladový náter:

Na penetráciu podkladov pred aplikáciou tmelu používame riedený roztok **weber penetrácia** s vodou v pomere 1: 5 - 1: 8, podľa nasiakavosti podkladu.

Aplikácia

K aplikácii sa používa aplikačná pištoľ, tmel sa po nanosení vyhladzuje tmeliarskou stierkou a mydlovou alebo saponátovou vodou. Pred vytvrdnutím je možné čistiť acetónom, po vytvrdnutí mechanicky alebo odstraňovačom silikónu.

Náradie

Aplikačná pištoľ ručná alebo pneumatická, tmeliarska stierka.

Čistenie

Pred vytvrdnutím je možné čistiť acetónom, po vytvrdnutí mechanicky alebo odstraňovačom silikónu.

Balenie a skladovanie

v 310 ml kartušiach

24 mesiacov od dátumu výroby v originálnych obaloch a v suchých, krytých skladoch pri teplotách +5°C až +25°C.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Technický list

webercolor silikón

elastický škárovací tmel na báze polysiloxanu

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5 ° C a nad +30°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!

Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.