Technický list

webersan presto 300

štuková omietka pre vysúšanie muriva



Najdôležitejšie vlastnosti

- sanačná štuková stierka
- vytvára povrch pripravený na nanášanie náteru
- biela farba
- vynikajúca paropriepustnosť
- súčasť systému **webersan presto**

Definícia výrobku

Štuková omietka pre vysúšanie muriva.

Použitie

Štuková hydrofóbna omietka pre vysúšanie muriva a viazanie soli, pre staré aj nové podkladové omietky, resp. ako súčasť systému sanačných omietok **webersan presto**, v bielej farbe.

Technické údaje

Farba:	biela
Spotreba zámesovej vody:	9,0 litra / 30 kg
Maximálna veľkosť zrna kameniva:	0,6 mm
Pevnosť v tlaku:	CSI
Prídržnosť:	0,1 N/mm^2
Faktor difúzie vodnej pary:	≤ 8
Kapilárna absorbcia vody:	W0
Reakcia na oheň:	A1

Spotreba

Uvedené spotreby sú orientačné a môžu sa odlišovať podľa druhu podkladu a spôsobu spracovania:

4-5 kg/ 1 m^2
Výdatnosť 6,0-7,5 m^2 / 30 kg vrece
Spotreba zámesovej vody: 0,3 l vody na 1kg sušiny (9,0 litra / 30 kg vrece)

Príprava podkladu a aplikácia

Všeobecné požiadavky na podklad

Ako podklad použite rovnomerne zdrsnenú minerálnu podkladovú omietku so strednou a rovnomernou nasiakavosťou; podklad musí byť pevný, nosný, bez pohyblivých či zmrštených súčastí a bez znečistenia.

Spracovanie

Suchý materiál miešajte pri priebežnom dávkovaní vody tak, aby nevznikli hrudky, až do dosiahnutia vhodnej konzistencie malty. Podklad treba navlhčiť až do jeho nasýtenia; následne nahádžte štukovú omietku murárskou naberačkou na murivo a následne ju hladidlom stiahnite vo vrstve cca. 3 mm (v priemere), potom ju zahlaďte. Druh hladidla určuje hladkosť povrchu. Vyzretú finálnu omietku je možné pretierať paropriepustnými nátermi.

Náradie

Murárska lyžica/naberačka, vedro, hladidlo.

Čistenie

Po ukončení prác všetky nádoby, náradie a nástroje umyte čo najskôr čistou vodou.

Balenie a skladovanie

Výrobok je balený do papierových vriec s PE vložkou. Hmotnosť jedného balenia je 30kg (váhová tolerancia ±3%), 36 ks/pal., paleta = 1 080kg. Vrecia sú na paletách zaistené fóliou. Odporúčame skladovať v originálnych, neporušených obaloch, v suchých, krytých skladoch, chrániť pred vlhkom a priamym slnečným žiarením.
Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Po otvorení obsah obalu ihneď spotrebovať.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.
Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad sa nepovoľuje. Pri teplotách vzduchu a podkladu nad 25°C, pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať. Čerstvo nanesený materiál chráňte pred silným slnečným žiarením a účinkami mrazu a zrážok. Opätovné použitie znečisteného materiálu je zakázané!
Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!
Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.