

Technický list

webercolor klinker

škárovacia hmota

Definícia výrobku

Špeciálna mrazuvzdorná minerálna škárovacia cementová malta (CG2) šedej farby triedy CG2 WA podľa STN EN 13888 so zníženou nasiakavosťou vody (W) a vysokou odolnosťou voči obrusovaniu (A).

Najdôležitejšie vlastnosti

- Pre šírku škáry 5 až 50 mm
- Znížená nasiakavosť a vysoká odolnosť
- Mrazuvzdorná
- Do interiéru i exteriéru
- Trieda CG2 WA

Použitie

Na škárovanie obkladových keramických pásikov, lícovej tehly, kameňa. Vhodné do interiéru i exteriéru, na steny a fasády.

www.sk.weber
info@sk.weber

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Technické údaje

Farba:	šedá
Veľkosť zrna:	max. 1 mm
Trieda:	CG2 WA podľa STN EN 13888
Spotreba vody:	cca 1,45 l/10 kg
Šírka škáry:	5 – 50 mm
Doba spracovania*:	cca 40 minút
Kód produktu:	WCK

*Podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácii.
Uvedené technologické prestávky platia pre 23 °C a 50 % vzdušnú vlhkosť.

Spotreba

Spotreba materiálu: cca 5 kg/m^2 podľa šírky a hĺbky škáry

Uvedené spotreby sú orientačné a závisia od typu obkladu a spôsobu spracovania.

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu
Podklad musí byť suchý, pevný, zbavený uvoľňujúcich sa častí, zvyškov lepidla alebo murovacej malty. Vopred vyskúšať čistenie malty z obkladových prvkov a v prípade potreby pre uľahčenie čistenia ošetriť obkladové prvky ochranným náterom.

Miešanie
Obsah 25 kg vreca **webercolor klinker** postupne vmiešať do cca 3,6 l čistej vody a premiešať elektrickým miešadlom s max. otáčkami 500 ot./min. na homogénnu hmotu bez hrudiek, doba miešania cca 2 minúty. Nechať odležať 5 minút a ešte raz hmotu krátko premiešať, ale už bez pridania ďalšej vody.

Lepenie
Po 24 hodinách od nalepenia obkladu je možné začať so škárovaním obkladu.
Škárovaciu hmotu naniesť do celej čistej plochy škáry a škáru vyplniť v celej hrúbke. Po zavädnutí hmotu vyhladiť do roviny tak, aby škára lícovala s murivom. Škáru zaobliť pomocou škárovacieho nástroja. Polomer zaoblenia by mal byť cca 2 x väčší ako šírka škáry. Po upravení škár povrch obkladových povrch očistiť pomocou molitanového hladila a vody.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Náradie
Antikorové hladidlo, škárovacia lyžica, nádoba na miešanie, elektrické miešadlo, molitanové hladidlo.

Čistenie
Nádoby, nástroje, náradie je potrebné bezprostredne po použití umyť čistou vodou. V prípade znečistenia okolitej konštrukcie povrch okamžite umyť vodou.

Balenie a skladovanie
Balenie: 25 kg vrece, paleta: 100 ks/bal. = 1050 kg
Skladovanie: Skladovať v originálnych obaloch pri teplote od +5 °C do +25 °C, v suchu, 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Chrániť pred vlhkom. Po otvorení obsah vreca ihneď spotrebovať.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pri práci dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.
Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov
Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidovať v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C. Pri spracovaní a zrení materiálu chrániť podklad pred priamym slnečným žiarením, prievanom, vysokou vlhkosťou, dažďom a silným vetrom. Vyššia teplota dobu zrenia skracuje a nízka teplota ju výrazne skracuje. Povrch chrániť pred vlhkosťou až do vytvrdnutia. Pri škárovaní obkladových prvkov sa riadiť pokynmi výrobcu. Odporúčame urobiť skúšku aplikácie.
Na jednu ucelenú plochu nanášať škárovaciu hmotu z jednej výrobnej šarže. Výsledné sfarbenie škáry závisí od použitej výrobnej šarže, podmienok pri spracovaní a od vyzretého podkladu.

Neprimiešavať žiadne iné prísady. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.
Tento technický list je platný od 28. 10. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

www.sk.weber
info@sk.weber

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia