*Technický list*

# weberrep vysprávka J SV

síranovzdorná vysprávková hmota na betónové konštrukcie na dokončovacie práce




## Najdôležitejšie vlastnosti

- obsahuje PP vlákna
- pevnosť v tlaku viac ako 45 MPa
- na vysprávky betónu v hrúbke 3 až 40 mm
- pre ručné aj strojné spracovanie
- odolná voči síranom
- možnosť použitia na lokálne opravy betónových podláh

## Definícia výrobku

Síranovzdorná vysprávková hmota na betón s hydraulickými spojivami, s prísadami, určená na jemné a drobné vysprávky betónu v hrúbkach 3 - 40 mm.

## Použitie

Používa sa na vysprávky výlomov betónu, na uzavretie štrkových hniezd pri nedokonalom hutnení pohľadových betónov, na výplň poškodenia betónu zapríčinenom koróziou armatúry potom, čo bola armatúra opieskovaním zbavená hrdze a natretá ochranným náterom proti korózii **weberrep ochrana**.

## Technické údaje

| | |
|---|---|
| Farba: | sivá |
| Spotreba zámesovej vody: | 3 litre / 25 kg |
| Pevnosť v tlaku: | ≥45 MPa (trieda R4) |
| Obsah chloridových iónov: | <0,05% hm. |
| Súdržnosť: | ≥2 MPa (trieda R4) |
| Odolnosť proti karbonatizácií: | vyhovuje |
| Modul pružnosti: | ≥20 GPa (trieda R4) |
| Teplotná zlúčiteľnosť časť 1 | ≥2 MPa (trieda R4) |
| Kapilárna absorbcia: | ≤0,5 kg. $m^{-2}$. $h^{-0,5}$ |
| Nebezpečné látky: | spĺňa 5.4 |
| Reakcia na oheň: | A1, $A1_{fl}$ |

## Spotreba

20 kg/ hrúbka 10mm / $m^2$

## Príprava podkladu a aplikácia

**Všeobecné požiadavky pre podklad**

Podklad musí byť dostatočne vlhký, pevný, bez prachu a zvyškov olejov, bez voľne oddeliteľných častíc.

**Podmienky na spracovanie**
Teplota podkladu a ovzdušia nesmie klesnúť pod +5°C. Je nutné zabrániť priamemu vplyvu dažďa a slnečného žiarenia.

**Aplikácia:**
Ručná aplikácia: **weberrep vysprávky J SV** sa rozmiešava iba s čistou vodou 3 l/25 kg vrece. Pridaním nepatrného množstva vody je možné maltu rozmiešať do cestovitej konzistencie, ktorú je možné spracovávať ručne - vtlačovaním alebo špachtľou. V jednom pracovnom cykle sa môže nanášať vrstva až do hrúbky 40 mm bez toho, aby vznikali trhlinky.
Strojová aplikácia: podklad musí byť navlhčený do stupňa nasýtenia. Max. hrúbka jednej vrstvy je 10 mm, celková max. hrúbka 40 mm. Technologická prestávka medzi vrstvami je 12 hod. Opravené plocha sa môže po vyschnutí (najskôr však po 6 dňoch) následne ošetriť náterom na betón **weberton purolast** alebo **webertec elastic 772**. Osadenie omietacieho stroja: stator + rotor UE4Z, hadica - 25 mm, miešací hriadeľ - super, domiešavač-rotomix.

## Náradie

Nádoba na miešanie, vŕtačka, miešadlo k vŕtačke, špachtle.

## Čistenie

Po ukončení prác všetky nádoby, náradie a nástroje umyte čo najskôr čistou vodou.

## Balenie a skladovanie

Výrobok je balený do papierových vriec s PE vložkou. Hmotnosť jedného balenia je 25 kg (váhová tolerancia ±3%), 42 ks/pal., paleta = 1 050kg. Vrecia sú na paletách zaistené fóliou. Odporúčame skladovať v originálnych, neporušených obaloch, v suchých, krytých skladoch, chrániť pred vlhkom a priamym slnečným žiarením.
Pri dodržaní týchto podmienok je skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Po otvorení obsah obalu ihneď spotrebovať.

## Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.
Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

## Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zbytky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

## Upozornenie

Dodatočné pridávanie plniva, spojiva a prísad sa nepovoľuje. Pri teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a pri očakávaných mrazoch nepoužívať.
Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú stav našich poznatkov v čase vytvorenia technického listu. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú

zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou výrobku. Využite naše skúsenosti, kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber!
Tento technický list je platný od 01.04.2019 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.