

Technický list

weberter classic S

striekaná ušľachtilá omietka

Definícia výrobku

Fasádna biela ušľachtilá vápenno-cementová minerálna omietka, vysoko paropriepustná, dodávaná v suchom stave. Tradičná štruktúrovaná omietka so vzhľadom brizolitu s nízkou spotrebou. Na striekanie, strojové aj ručné nanášanie.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Vynikajúca paropriepustnosť
- Prírodná a ekologická
- Pre tradičné stvárnenie fasád
- Nízka spotreba materiálu
- Vhodná na striekanie

Použitie

Omietka slúži na štrukturálne stvárnenie fasád a ochranu stavby pred poveternostnými vplyvmi. Vhodná na vápenno-cementové, cementové omietky alebo ako konečná povrchová úprava vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov. Vhodná pre novostavby, rekonštrukcie, sanácie, do exteriéru i interiéru. Na ľahké a rýchle spracovanie.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Technické údaje

Farba:	Biela
Objemová hmotnosť:	cca 1600 kg/m^3
Pevnosť v tlaku:	CSI
Kapilárna nasiakavosť (EN 998-1):	W1
Priepustnosť vodnej pary μ (EN 998-1):	≤ 12
Prídržnosť (EN 998-1):	≥ 0,15 MPa / B
Súčiniteľ tepelnej vodivosti (EN 998-1):	Λ = 0,8 W/m.K (tab, hodnota pre P = 50 %)
Reakcia na oheň (EN 13501-1):	A1
Spotreba vody:	cca 7,5 l/30 kg vrece (0,25 l/1 kg)

Spotreba

Štruktúra/Zrnitosť	Kód	Spotreba	Výdatnosť
Škrabaná, roztieraná (cca 1,8 mm)	S000	cca 4 - 5 kg/m^2	6 – 7,5 m^2/30 kg

Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu a počítať s rezervou na prípadné straty počas manipulácie a aplikácie.

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu

Podklad musí byť nosný, suchý, zbavený prachu a uvoľňujúcich sa častí, bez biotického napadnutia a aktívnych trhlín v ploche. Nesmie byť zamrznutý. Podklad musí byť dostatočne zdrsnený a rovnomerne nasiakavý.

Novovytvorená výstužná vrstva hrúbky 3 - 5 mm pre kontaktný zatepľovací systém musí byť vodorovne zdrsnená a dostatočne vyzretá (minimálne 5 dní pri 20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu pod 70 %).

Podkladové vápenné, vápenno-cementové a cementové omietky musia byť nahrubo stiahnuté a dostatočne vyzreté (min. 1 mesiac, zvyšková vlhkosť < 2 %).

Pri pochybnostiach o kvalite podkladu je potrebné ešte pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Z dôvodu rôznej nasiakavosti podkladu pri starších omietkach odporúčame podklad vopred zhomogenizovať stierkou **webersan presto** alebo použiť hĺbkovú penetráciu **weber penetrácia**, aby sa predišlo vzniku fľakov.

Pred omietaním podklad navlhčiť (miera vlhčenia v závislosti od klimatických podmienok). Na povrchu nesmie byť mokrý film.

Miešanie

Obsah viacerých vriec (min. 4 – 5) dôkladne premiešať v stavebnej miešačke s postupným pridávaním predpísaného množstva vody na vhodnú konzistenciu. Vždy zamiešať také množstvo, ktoré je možné spracovať v jednom pracovnom zábere. Strojovo pomocou bežných omietacích strojov alebo strojného zariadenia vhodného na striekanie, napr. Wagner.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Nanášanie

Omietku rovnomerne nastriekať na navlhčený podklad v hrúbke cca 3 mm a to v dvoch vrstvách. Pri príliš dlhom striekaní na jedno miesto môže dôjsť k vzniku fľakov, preto odporúčame omietku striekať na podklad v dvoch vrstvách s technologickou prestávkou medzi jednotlivými vrstvami 2 - 3 hodiny. Na jednu ucelenú plochu (od rohu po roh) omietku nanášať rovnomerne bez prerušenia systémom mokré do mokrého.

Pre zjednotenie farebnosti a vyššiu vodeodolnosť omietku odporúčame po vyzretí pretrieť fasádnou farbou **weberton silikónový** alebo **weberton silikátový**.

Náradie

Elektrické miešadlo, antikorové hladidlo, plastové alebo polystyrénové hladidlo, murárska lyžica, špongia, vhodné strojné zariadenie.

Čistenie

Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou. Pri strojovom spracovaní po ukončení prác stroj a jednotlivé príslušenstvo dôkladne prepláchnuť a vyčistiť podľa pokynov výrobcu.

Balenie a skladovanie

Balenie: 30 kg vrece (váhová tolerancia ±3 %), paleta 36 ks = 1080 kg.

Skladovanie: Skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale v originálnych, dobre uzavretých obaloch, v suchu (pri teplotách od +5 °C do 25 °C), chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.

Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Upozornenie

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a zrenia materiálu musí byť od +5 °C do +25 °C. Počas spracovania a zrenia materiálu fasádu min. 48 hod. chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (priame slnečné žiarenie, vysoké teploty, silný vietor, prievan, dážď), napr. pomocou ochranných sietí na lešenie.
Všetky uvedené parametre platia pre teplotu vzduchu +20 °C a vzdušnú vlhkosť ≤ 70 %. Pri nižšej teplote vzduchu, vyššej relatívnej vlhkosti, hlavne v období na jar a jeseň, kedy sa vyskytujú častejšie hmly a dažde, je potrebné počítať s pomalším vyzrievaním omietky. Ak nanesená omietka nie je ešte vyzretá a dostatočne chránená voči poveternostným vplyvom, môže dôjsť k poškodeniu omietky dažďom, prípadne môže dôjsť k farebným odchýlkam odtieňa po zaschnutí omietky.

Neprimiešavať žiadne iné prísady, okrem uvedených v tomto technickom liste. Znečistený materiál nepoužívať. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis.

Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky plochy, ktoré nebudú omietané, napr. okná, dvere, parapety.

Výsledný farebný odtieň omietky sa môže v dôsledku výrobných a technologických dôvodov mierne líšiť od vzorkovníka alebo referenčnej vzorky (technológia tlače, rôzny podklad a pod.).
Na jednu stavbu odporúčame objednať naraz potrebné množstvo omietky. Na vizuálne ucelené plochy odporúčame nanášať omietku z jednej výrobnej šarže. V prípade nutnosti doobjednania materiálu, z dôvodu zosúladenia farebného odtieňa, odporúčame obsah balení z rôznych výrobných šarží premiešať v primerane veľkej nehrdzavejúcej nádobe.
V prípade dodatočného nanášania fasádneho náteru odporúčame ho vždy aplikovať na jednu vizuálne ucelenú plochu, aby sa predišlo vzniku možných vizuálnych defektov. Náter na omietke môže vykazovať mierne farebné odchýlky, ktoré môžu byť spôsobené rozdielnym lomom svetla alebo zmenou povrchovej štruktúry podkladu.

Farebné odchýlky spôsobené nedodržaním aplikačných pokynov, zlou technikou nanášania, rôznou nasiakavosťou podkladu alebo nanášaním pri nevhodných poveternostných vplyvoch nie sú dôvodom na reklamáciu.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 01. 02. 2026 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia