

Technický list

weberton lazur

dekoratívny lazúrovací náter

Definícia výrobku

Dekoratívny lazúrovací náter na báze silikónovej disperzie a organického spojiva, na priame použitie. Dodávaný v piatich základných odtieňoch.

Najdôležitejšie vlastnosti

- Lazúrovací dekoratívny náter
- Na farebné zvýraznenie kresby dreva
- Vysoká vodoodpudivosť
- Pre novostavby i rekonštrukcie
- Dodávaný v základných 5 dekoroch dreva

Použitie

Lazúrovací náter na dekoratívne stvárnenie, obzvlášť vhodný v kombinácii s omietkou weberpas silikon wood na farebné zvýraznenie kresby dreva.

www.sk.weber
info@sk.weber

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Technické údaje

Farba:	5 odtieňov: dub, orech, teak, borovica, mahagon

Spotreba

Názov produktu	Kód	Spotreba	Výdatnosť
weberton lazur	NFLA	cca 0,2 kg/m^2	cca 25 m^2/5 kg vedro

Uvedené údaje sú orientačné a presná spotreba materiálu závisí od typu a členitosti podkladu, hrúbky vrstvy, spôsobu nanášania a konkrétnych podmienok na stavbe. Odporúčame vykonať skúšobnú aplikáciu a počítať s rezervou na prípadné straty počas manipulácie a aplikácie.

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu
Náter je určený na podklad tvorený fasádnou omietkou weberpas silikon wood. Po dokonalom zaschnutí jemne prebrúsiť ostré hrany na omietke a omiesť od prachu.

Miešanie
Pred začatím prác celý obsah vedra dôkladne premiešať elektrickým miešadlom.

Nanášanie
Na podklad naniesť lazúrovací náter **weberton lazur** v želanom odtieni dreva. Nanášať rovnomerne pomocou valčeka alebo štetca priamo na omietku.
Bezprostredne po nanesení zotrieť ešte mokrý náter jemne z povrchu špongiou. Vďaka plastickému povrchu podkladu sa na vystupujúcich miestach náter čiastočne alebo úplne zotrie a v priehlbinách náter ostane. Tým vznikne farebné zvýraznenie kresby dreva na omietke. Výsledný farebný odtieň závisí od vrstvy naneseného náteru a jeho spôsobu zotretia.

Náradie
Elektrické miešadlo, valček, štetec, špongia.

Čistenie
Nádoby, nástroje, náradie a podobne bezprostredne po použití umyť vodou.

Balenie a skladovanie
Balenie: 5 kg a 20 kg plastové vedro (váhová tolerancia ±1,5 %).
Skladovanie: Skladovať 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale v originálnych, dobre uzavretých obaloch, v suchu (pri teplotách od +5 °C do 25 °C), chrániť pred priamym slnečným žiarením.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci dodržujte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom. Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov

Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidujte v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie

Teplota vzduchu a podkladu počas spracovania a zrenia materiálu musí byť od +5 °C do +25 °C. Pri aplikácii náteru a počas ďalších min. 24 hodín nesmie teplota vzduchu klesnúť pod +5 °C. Počas spracovania a zrenia materiálu fasádu min. 48 hod. chrániť pred nepriaznivými klimatickými podmienkami (priame slnečné žiarenie, vysoké teploty, silný vietor, prievan, dážď), napr. pomocou ochranných sietí na lešenie.

Všetky uvedené parametre platia pre teplotu vzduchu +20 °C a vzdušnú vlhkosť ≤ 70 %. Pri nižšej teplote vzduchu, vyššej relatívnej vlhkosti, hlavne v období na jar a jeseň, kedy sa vyskytujú častejšie hmly a dažde, je potrebné počítať s pomalším vyzrievaním materiálu.
Neprimiešavať žiadne iné prísady, okrem uvedených v tomto technickom liste. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis.

Pred začatím prác dôkladne pozakrývajte všetky plochy, ktoré nebudú omietané, napr. okná, dvere, parapety.

Výsledný farebný odtieň omietky sa môže v dôsledku výrobných a technologických dôvodov mierne líšiť od vzorkovníka alebo referenčnej vzorky (technológia tlače, rôzny podklad a pod.).
Na jednu stavbu odporúčame objednať naraz potrebné množstvo omietky. Na vizuálne ucelené plochy odporúčame nanášať omietku z jednej výrobnej šarže. V prípade nutnosti doobjednania materiálu, z dôvodu zosúladenia farebného odtieňa, odporúčame obsah balení z rôznych výrobných šarží premiešať v primerane veľkej nehrdzavejúcej nádobe.
Výsledné farebné prevedenie závisí od techniky spracovania.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku.
Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.

Tento technický list je platný od 01. 01. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia