

Technický list

weber.xerm 862

biele trasové lepidlo

Definícia výrobku

Biele flexibilné lepidlo na báze trasového cementu triedy C2TE podľa STN EN 12004 (so zníženým sklzom a predĺženou dobou otvorenia), s vysokou prídržnosťou a so zvýšenou ochranou proti tvorbe vápenných výkvetov pri pôsobení vlhkosti.

Najdôležitejšie vlastnosti

- **Pre hrúbku vrstvy 5 až 20 mm**
- **Znížené riziko vzniku výkvetov**
- **Vysoká prídržnosť**
- **Do interiéru i exteriéru**
- **Vhodné i na podlahové vykurovanie**

Použitie

Na lepenie obkladov a dlažieb z prírodného a umelého kameňa a betónových obkladov. Vhodné do interiéru i exteriéru, na steny, fasády, podlahy, balkóny. Vhodné aj na lepenie na podklady s hydroizoláciou, napr. **weber terizol**, **weber.tec 824** a pod., ako i na podlahové vykurovanie.

www.sk.weber
info@sk.weber

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Technické údaje

Farba:	biela
Tepelná odolnosť:	-20 °C až +70 °C
Spotreba vody:	cca 5,8 l/25 kg
Prídržnosť:	C2 (≥ 1,0 N/mm²)
Sklz:	T (znížený sklz ≤ 0,5 mm)
Doba otvorenia:	E (predĺžená, ≥ 30 min.)
Doba spracovania:	cca 2 hodiny
Pochôdznosť:	po cca 24 hod.
Škárovanie:	po cca 24 hod.
Plné zaťaženie:	po 7 dňoch
Hrúbka vrstvy:	5 – 20 mm
Trieda reakcie na oheň:	E

*Podľa spôsobu použitia a podmienok prostredia pri aplikácii.
Uvedené technologické prestávky platia pre 23 °C a 50 % vzdušnú vlhkosť.

Spotreba

Lepenie:	cca 1,5 kg/m²/mm
Lepenie s 10 mm zubovou stierkou:	cca 4,6 kg/m²
Strednovrstvové lepenie:	cca 4,9 kg/m²

Uvedené spotreby sú orientačné a závisia od typu podkladu a spôsobu spracovania.

Príprava podkladu a aplikácia

Príprava podkladu

Vhodný podklad: cementový a anhydritový poter, betón, pórobetón, sadrokartónové a sadrovláknité dosky, hydroizolačné stierky, minerálne podklady, vápennocementové omietky.
Nevhodný podklad: drevo, štukové omietky, kovy a farebné nátery.
Podklad nesmie byť zamrznutý, musí byť pevný, nosný, suchý, čistý, stabilný, vyzretý, dostatočne súdržný, bez prachu, mastnoty, zvyškov olejov a mastnoty, výkvetov, pľuzgierov a odlupujúcich sa povrchových úprav, biotického napadnutia a aktívnych trhlín v ploche. Anhydritové potery prebrúsiť, povysávať a napenetrovať prípravkom weber penetrácia. Nasiakavé podklady vopred napenetrovať penetračným prípravkom **weber penetrácia** riedený s vodou v pomere 1:5 podľa nasiakavosti podkladu. Na zvýšenie prídržnosti na nenasiakavé podklady použiť náter **weber spojovací mostík**. Pri pochybnostiach o kvalite podkladu odporúčame pred začatím prác preveriť jeho vlastnosti.

Miešanie

Obsah vreca **weber.xerm 862** vsypať do predpísaného množstva vody a premiešať elektrickým miešadlom na homogénnu hmotu bez hrudiek, doba miešania cca 2 - 3 minúty. Ak je potrebné, maltu opäť premiešať, ale bez pridania ďalšej vody.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia

Lepenie
Na vopred pripravený podklad naniesť hladidlom vrstvu lepidla a zubovou stierkou ho rozhrnúť pod uhlom 45 – 60°. Do čerstvo naneseného lôžka uložiť obklad alebo dlažbu a pritlačiť. Nepokladať vlhké alebo studené obklady a kameň.

Škáry očistiť od zvyškov lepidla ešte pred jeho zatvrdnutím. Zvyšky lepidla odstrániť ešte za čerstva vlhkou hubkou.
Na povrchoch s nižšou pevnosťou, napr. sadrové omietky, ľahké omietky, pórobetón alebo anhydritové potery, hrúbka lepiaceho lôžka by nemala presiahnuť 3 mm.
Po 24 hodinách je možné začať so škárovaním obkladu, napr. škárovacou maltou **webercolor klinker**.

Náradie
Antikorové hladidlo, zubové hladidlo, nádoba na miešanie, elektrické miešadlo, hubka.

Čistenie
Nádoby, nástroje, náradie je potrebné bezprostredne po použití umyť čistou vodou. V prípade znečistenia okolitej konštrukcie, ako sú okná, dvere, parapetné plechy, okamžite umyť vodou.

Balenie a skladovanie
Balenie: 25 kg vrece, paleta: 42 ks/bal. = 1050 kg
Skladovanie: Skladovať v originálnych obaloch pri teplote od +5 °C do +25 °C, v suchu, 12 mesiacov od dátumu výroby vyznačeného na obale. Chrániť pred vlhkom. Po otvorení obsah vreca ihneď spotrebovať.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pri práci dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci. Pri práci je nutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky. Pri práci s výrobkom odporúčame nejesť, nepiť, nefajčiť. Po práci je nutné ihneď si umyť pokožku vodou a ošetriť vhodným regeneračným krémom.
Detailné informácie sú uvedené v príslušnej Karte bezpečnostných údajov zverejnenej na www.sk.weber alebo na vyžiadanie od výrobcu.

Likvidácia odpadov
Vzniknutý odpad a zvyšky nespotrebovaného materiálu zlikvidovať v súlade s platnými legislatívnymi požiadavkami na likvidáciu odpadov v mieste použitia.

Upozornenie
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C. Pri spracovaní a zrení materiálu chrániť podklad pred priamym slnečným žiarením, prievanom, dažďom a silným vetrom. Vyššia teplota dobu zrenia skracuje a nízka teplota ju výrazne skracuje. Povrch chrániť pred vlhkosťou až do vytvrdnutia lepidla.
Pri lepení kameňa sa riadiť pokynmi výrobcu. Odporúčame urobiť skúšku aplikácie.
Neprimiešavať žiadne iné prísady. Dodržiavať platné normy, jednotlivé technické listy produktov a technologický predpis.

Informácie tu uvedené sú predkladané v dobrej mysli, predstavujú aktuálny stav našich poznatkov. Výrobca nenesie právnu ani hmotnú zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nevhodnou aplikáciou, manipuláciou alebo skladovaním výrobku. Ďalšie informácie nájdete na našej webovej stránke alebo využite naše skúsenosti a kontaktujte zástupcu spoločnosti SGCP Weber.
Tento technický list je platný od 10. 10. 2025 a ruší platnosť skôr vydaných technických listov pre predmetný výrobok.

www.sk.weber
info@sk.weber
Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Weber
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava, Slovakia